

FICHA TECNICA

PRODUCTO:	Cetol Parquet Plastificante Natural Brillante Cetol Parquet Plastificante Natural Satinado
-----------	---

Protector especialmente desarrollado para el laqueado de pisos de madera en interiores, de impecable acabado transparente y extraordinaria resistencia. La tecnología Balance ofrece una alta performance que, de forma práctica, con su bajo olor, ausencia de aguarrás y rápido secado hace las cosas más fáciles. Es un producto que posee especiales características de máxima resistencia al desgaste, al rayado y a los productos de limpieza más usuales. También ideal para aplicar en superficies interiores donde se requiera un alto grado de durabilidad (mesadas de cocina, sillas y estanterías).

CONSEJOS UTILES:	
Aplicar en superficies limpias, firmes y secas (sin suciedad, manchas grises, óxido, hongos, algas, resinas, aceite, grasa o humedad).	
 	<p>PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:</p> <p>Maderas nuevas o pulidas "a nuevo": Las juntas deben ser rellenadas previamente para un óptimo rendimiento del producto. Aplicar previamente Cetol Parquet Sellador para reducir el levantamiento de asperezas de la madera y optimizar el rendimiento del producto.</p> <p>Maderas ya protegidas: Si la superficie ha sido tratada previamente con cera o se encuentra en malas condiciones (dañada o irregular), pulir a máquina hasta dejarla como nueva y después seguir como MADERAS NUEVAS.</p> <p>Para Repintar: Si está pintada previamente con Cetol Parquet, lijar intensamente en el sentido de la veta de la madera (lija 360). En ningún caso deberá utilizarse solvente para la eliminación de cera o grasitud.</p>
	<p>INSTRUCCIONES DE USO:</p> <p>Aplicar 3 o 4 manos con PAD aplicador, RODILLO de corto pelo o PINCEL.</p> <p>No necesita dilución. Evitar lijado entre manos excepto cuando se requiera eliminar asperezas, polvo o suciedad.</p> <p>USO INTERIOR.</p>
 	<p>RENDIMIENTO:</p> <p>12 a 15 m² por litro y por mano dependiendo de las herramientas y el tipo de madera empleada.</p> <p>SECADO:</p> <p>Tacto: 1-2 horas</p> <p>Entre manos: Mínimo 4-6 horas.</p> <p>Para pisar: con cuidado, transcurridas 6 horas de la última mano.</p>
RECOMENDACIONES:	
Antes de usar, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No pintar con temperatura ambiente menor a 15°C o mayor a 25°C, o en días de mucha humedad. Evitar que el producto se congele.	

Útiles y salpicaduras: Limpiar inmediatamente después del uso con agua jabonosa. No dejar trapos y útiles con restos del producto. Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos. Luego de la aplicación permitir el secado completo durante por lo menos 7 días, evitando cubrir el piso con alfombras. No lavar el piso con agua o detergente hasta transcurridos al menos 1 mes de aplicado.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños
- Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO₂) o Polvo Químico Seco.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos y la ropa.
- No arrojar pintura en drenajes, suelo o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes.

Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

En caso de ingestión, beber abundante agua.

En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. (011) 4962-6666/2247

Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767

Hospital Posadas. Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648.

En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

PRODUCTO NO CLASIFICADO COMO PELIGROSO DE ACUERDO CON LOS CRITERIOS DEL S.G.A.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.

Para mayor información consulte la ficha de Seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site www.cetol.com.ar. En Uruguay importado por Pinturas Inca S.A. Cno Carlos A. Lopez 7897, CP 12400, Montevideo. CAC: 0800-1401., www.inca.com.uy. Este producto cumple con el art. 1° del decreto N°69/011.



En Uruguay
Atención al Cliente
Tel. 0800-1401

