



ESMALTE ANTIÓXIDO MARTILLADO EN AEROSOL

DESCRIPCIÓN Y USOS

Los Esmaltes Antióxido Rust-Oleum Metal Protection de acabado Martillado deja una capa protectora duradera con excelente protección contra el óxido y resistente a la abrasión, la decoloración, el astillamiento y el opacado. Son muy fáciles de aplicar, tienen un excelente poder cubritivo y secan rápido. Son ideales para superficies de metales y superficies de madera. No se puede aplicar sobre metales galvanizados.

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN	SKU
Plata	272082
Cobre	272083
Marrón	272084
Negro	272087

PRESENTACION

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como una cochera abierta. Aplique el producto cuando la temperatura sea de entre 10 y 32 °C y la humedad esté por debajo del 85% para que seque bien. No lo aplique sobre superficies que, al calentarse, superen los 93 °C. No lo aplique sobre acero galvanizado. Evite rociar en condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Lave la superficie con un detergente comercial o con otro método adecuado para quitar toda la suciedad, la grasa, el aceite, la sal y los contaminantes químicos. Enjuague bien con agua limpia y deje secar por completo. Quite la pintura floja y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Las superficies ya pintadas deben estar en buenas condiciones. Los acabados lisos, duros o brillantes deben lijarse para escarificarlos, a fin de crear un perfil de superficie. ¡ADVERTENCIA! Si raspa, lija o quita pintura vieja de alguna superficie, puede despedir polvo de pintura con plomo. EL PLOMO ES TÓXICO. LA EXPOSICIÓN A POLVO CON PLOMO PUEDE PRODUCIR ENFERMEDADES GRAVES, COMO DAÑO CEREBRAL, EN ESPECIAL EN NIÑOS. LAS MUJERES EMBARAZADAS TAMBIÉN DEBEN EVITAR LA EXPOSICIÓN AL PLOMO. Use un respirador aprobado por NIOSH (Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional) para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtro de

partículas de aire de alta eficiencia (HEPA) y un paño húmedo.

APLICACIÓN DE UN IMPRIMANTE

El uso de un imprimante Rust-Oleum Metal Protection brinda protección adicional contra la corrosión, excelente adhesión y poder cubritivo y está recomendado especialmente para maderas y metales sin acabado. Se recomiendan los siguientes imprimantes: 272091 Imprimante para Metal Oxidado, 272093 Imprimante para Metal Limpio, 272092 Imprimante Gris Claro para Autos.

APLICACIÓN

Agite la lata enérgicamente durante un minuto después de que la esfera mezcladora comience a sonar. Si la esfera mezcladora no suena, NO GOLPEE EL ENVASE. Póngase en contacto con Rust-Oleum. Agite la lata con frecuencia durante el uso. Sostenga la lata en posición vertical a 25 o 40 centímetros de la superficie y realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en movimiento durante la pulverización. Aplique dos o más capas ligeras con unos minutos de diferencia para evitar que chorree y se corra. No se recomienda el uso de Aerosoles Metálicos al aire libre. No use el producto cerca de llamas directas.

SECADO Y CAPAS ADICIONALES

Los tiempos de secado y de espera entre una capa y otra corresponden a condiciones de 21 °C y 50% de humedad relativa. Deje pasar más tiempo cuando la temperatura sea más baja. Pierde la adherencia en 2 a 4 horas, se puede manipular en 5 a 9 horas y seca por completo en 24 horas. Aplique una segunda capa durante la hora siguiente o después de 48 horas. No se recomienda aplicar un acabado transparente.

LIMPIEZA

Limpie la punta antes de guardar el producto. Limpie la pintura fresca con xileno o solvente mineral. Deseche en forma apropiada el envase vacío. No lo queme ni lo arroje al compactador de basura de su casa.

OBSTRUCCIONES

Si la válvula se obstruye, gire y tire de la punta dosificadora para extraerla. Luego, lávela con un solvente (puede ser solvente mineral). No inserte ningún objeto en el orificio de la válvula de la lata.



ESMALTE ANTIÓXIDO MARTILLADO EN AEROSOL

PROPIEDADES FÍSICAS

Tipo de Resina		Resina alquímica modificada con aceite
Tipo de Pigmentos		Varía con el color
Reactividad Incremental Máxima		1,9 máx
Peso de llenado		340 gramos
Solventes		Acetona, Éter de Glicol
Espesor de Película Seca (DFT) Recomendado por Capa		1,0 - 2,0 mm.
Cobertura Efectiva con DFT Recomendado (supone 15% de pérdida de material)		0,9 a 1,50 m2 por envase
Tiempos de Secado a 25 °C y 50% de Humedad Relativa	Para perder adherencia	15 minutos
	Para Manipulación	90 minutos
	Capas adicionales	Dentro de la hora siguiente o después de 48 horas
Vida Útil		5 años
Resistencia al calor seco		94 °C
Información de Seguridad	Punto de inflamación	-144 °C
	Contiene	Sin plomo
	¡Advertencia!	Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad.

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo aviso.