

**FICHA TECNICA:**
**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBALUX Esmalte Sintético Brillante**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Esmalte Sintético Brillante de calidad Premium. Tiene excelente terminación y brillo. De fácil aplicación. Sus componentes le otorgan muy buena pintabilidad y superior nivelación.</li> <li>Sistema Tradicional: Amplia gama de colores listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba entonador universal hasta un máximo de 37,5 cm<sup>3</sup>/litro.</li> <li>Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico.</li> <li>Consulte la carta de colores correspondiente.</li> </ul>
<b>USOS</b>	<p>Maderas y metales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puertas</li> <li>- Ventanas</li> <li>- Rejas</li> <li>- Muebles</li> </ul>
<b>DESCRIPCION</b>	El producto, al secar, deja una película lisa y brillante, de gran resistencia y sobresaliente poder cubritivo.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, solventes.
<b>RESISTENCIA</b>	Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas ni aquellas que estén en contacto directo con ácidos o álcalis.
<b>ENVASES</b>	<p>Sistema Tradicional: 250 cm<sup>3</sup>, 500 cm<sup>3</sup>, 1 lt, 4 lt, 20 lt</p> <p>Sistema Tinting: 900 cm<sup>3</sup>, 3,6 lt, 17,4 lt</p>
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	En condiciones normales de humedad: secado al tacto 3 a 5 hs secado entre manos 8 hs
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Aplicar a pincel, rodillo o soplete
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con <b>AGUARRÁS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	Aplicar 2 o 3 manos
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	<b>AGUARRAS ALBA Diluyente Especial para Productos Sintéticos</b>
<b>ACABADO</b>	Brillante
<b>COLOR</b>	Color blanco y 32 colores preparados listos para usar. Pueden mezclarse entre si en cualquier proporción y/o con <b>Tonalba Entonador Universal</b> hasta un máximo de 37,5 cm <sup>3</sup> /litro. Consultar la carta de colores correspondiente
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	12 a 15 m <sup>2</sup> por litro y por mano
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %)
<b>PREPARACION DE LA SUPERFICIE</b>	<p>La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo.</p> <p><b>Madera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nueva: aplicar previamente <b>Fondo Blanco para Maderas ALBA</b></li> <li>Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar.</li> </ul>

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBALUX Esmalte Sintético Brillante**

2

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar <b>Fondo Blanco para Maderas ALBA</b></li> </ul> <p><b>Hierro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nuevo: eliminar el óxido, limpiar y aplicar <b>Antióxido para metales ferrosos ALBA o Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA.</b></li> <li>• Con pintura en buen estado: lijar y limpiar.</li> <li>• Con pintura deteriorada: quitarla y aplicar <b>Antióxido para metales ferrosos ALBA o Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA.</b></li> <li>• Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y aplicar <b>Convertidor de Óxido para Metales Ferrosos ALBA.</b></li> </ul> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<b>INSTRUCCIONES</b>	<p>La superficie debe estar limpia y seca. Libre de grasitud, óxido, manchas y polvo. Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar 2 o 3 manos, lijando suavemente entre mano y mano Secado: 3 a 5 horas, dependiendo de las condiciones ambientales y del tipo de sustrato. Intervalo entre manos: aproximadamente 8 horas.</p>
<b>MANTENIMIENTO</b>	<p>Lavar periódicamente con agua y detergente</p>
<b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales.</b></li> <li>• No ingerir. No inhalar los vapores.</li> <li>• Evitar el contacto con la piel y los ojos.</li> <li>• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.</li> <li>• No arrojar el envase en incineradores o fuego.</li> <li>• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.</li> <li>• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).</li> <li>• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.</li> <li>• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.</li> <li>• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</li> <li>• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</li> <li>• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</li> </ul> <p><b>Métodos de extinción de incendios</b></p> <p><b>Inflamable 2da</b> <b>No apagar con agua.</b> <b>Usar extintores de Anhídrido Carbónico (CO<sub>2</sub>) o Polvo Químico.</b></p> <p><b>Primeros Auxilios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.</li> <li>• Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.</li> <li>• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.</li> </ul>

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: ALBALUX Esmalte Sintético Brillante**

3

- Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.
- En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de la etiqueta.  
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247.  
Hospital de Pediatría P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788  
Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.  
Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad

**Nota:** La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección [centrodeinformacion.alba@akzonobel.com](mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com).

Fecha de emisión: Enero 2013  
Revisión: 1