



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Fondos

### PRIMER ALTOS SÓLIDOS 1K BEIGE PRIMER ALTOS SÓLIDOS 1K GRIS

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

#### DESCRIPCIÓN

Fondo monocomponente de alto poder de relleno y rápido secado al aire.  
Desempeño superior a fondos convencionales que proporciona un aumento de la productividad.

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).  
Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas**

#### GUIA DE APLICACIÓN



**Relación de Mezcla** Producto monocomponente - No requiere catalización  
**Dilución** 1 vol. de **Primer AS 1K** : 1 vol. de **Thinner Universal TriMas**

#### Tiempo de Vida Útil




**Sistema a Utilizar** Soplete  
**Pico de Fluido** Gravedad 1,7a 2 mm.  
Succión 1,6 a 2 mm.



**Presión de Aplicación** 40 s 50 psi (lb / pulg<sup>2</sup>)



**Número de Manos** 3 manos simples.  
**Espesor de la Película** 50 - 60 micrones



**Oreo entre Manos** 5 - 10 minutos



**Secado para Lijar / Continuar con el Esquema** 2 horas.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente**®  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Fondos



<b>Lijado en Húmedo</b>	P400 – P1000
<b>Lijado en Seco</b>	P360 – P600
<b>Pulido</b>	No requiere.
<b>Solvente de Limpieza</b>	<b>Thinner Universal TriMas</b>

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

<b>Área de Aplicación</b>	Indicado como fondo de imprimación para la posterior aplicación de lacas nitrosintéticas, acrílicas, sistemas bicapas, o poliuretánicos.
<b>Rendimiento</b>	7 - 8 m <sup>2</sup> por litro por 50 micrones Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
<b>Productos Auxiliares</b>	9900000 - <b>Thinner Universal TriMas.</b> 9130001 - <b>Desoxidante Desengrasante Desoximas</b> 9130000 - <b>Solvente Desengrasante TriMas</b>

## CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Componentes Principales</b>	Resinas Poliéster y nitrocelulósicas, pigmentos inorgánicos y cargas inertes.
<b>Peso Específico</b>	1,21 (agua=1) +/- 0,04
<b>Sólidos en Volumen</b>	36% (calculado teórico) +/- 3%
<b>Color</b>	Beige y Gris
<b>Brillo</b>	Mate
<b>Tiempo de Almacenamiento</b>	12 meses

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.  
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.  
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.  
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.  
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).  
**INFLAMABLE.** Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.  
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO<sub>2</sub>, polvo químico o espuma).  
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

## PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.  
Ante inhalación prolongada ventilar.  
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.  
Ante ingestión efectuar consulta médica.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**  
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
www.sinteplast.com.ar  
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

# Trimas

## Fondos

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777

En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:  
(0221) 451-5555

**Más Información:** Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)  
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable  
del Medio Ambiente®**

*Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad*

Integrante del Grupo  
**NOVA**  
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001  
Carlos Spegazzini - Bs. As.  
[www.sintoplast.com.ar](http://www.sintoplast.com.ar)  
0800-666-746827