

**FICHA TECNICA:**
**NOMBRE DEL PRODUCTO: SATINOL 2 EN 1 Esmalte Sintético Satinado**

1

<b>CARACTERÍSTICAS GENERALES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esmalte Sintético Satinado de calidad Premium. Especialmente formulado para ser aplicado sobre metales ferrosos o maderas sin necesidad de fondos.</li> <li>• Previene e inactiva la corrosión otorgando excelente protección a los metales. Sus componentes le otorgan muy buena pintabilidad y superior nivelación.</li> <li>• Excelente terminación de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión, al uso y a los lavados</li> <li>• Sistema Tradicional: Colores listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con <b>Tonalba</b> entonador universal hasta un máximo de 37,5 cm<sup>3</sup>/litro.</li> <li>• Consulte la carta de colores correspondiente.</li> </ul>
<b>USOS</b>	Metales Ferrosos y Maderas <ul style="list-style-type: none"> <li>- Puertas</li> <li>- Ventanas</li> <li>- Rejas</li> <li>- Muebles</li> </ul>
<b>DESCRIPCION</b>	El producto, al secar, deja una película lisa y satinada, de gran resistencia y sobresaliente poder cubritivo.
<b>COMPOSICIÓN</b>	Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, agentes anticorrosivos, solventes.
<b>RESISTENCIA</b>	Apto para uso en interiores y exteriores. Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas ni aquellas que estén en contacto directo con ácidos o álcalis.
<b>ENVASES</b>	1 y 4 litros
<b>TIEMPO DE SECADO A 25°C</b>	En condiciones normales de humedad: secado al tacto 3 a 5 hs secado entre manos 8 hs
<b>MODO DE APLICACIÓN</b>	Aplicar a pincel, rodillo o soplete. Usar preferentemente rodillos SATIN-FINISH
<b>LIMPIEZA DE UTENSILIOS</b>	Limpiar los utensilios con aguarrás mineral
<b>CANTIDAD DE MANOS</b>	Aplicar 2 o 3 manos
<b>DILUYENTE RECOMENDADO</b>	<b>Diluyente Especial para Productos Sintéticos en base a AGUARRAS ALBA</b>
<b>ACABADO</b>	Satinado
<b>COLOR</b>	Color blanco y negro preparados listos para usar. Pueden mezclarse con <b>Tonalba Entonador Universal</b> hasta un máximo de 37,5 cm <sup>3</sup> /litro. Consultar la carta de colores correspondiente
<b>RENDIMIENTO TEÓRICO (m<sup>2</sup>/litro por mano)</b>	12 a 15 m2 por litro y por mano
<b>TASA DE DILUCIÓN</b>	Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %)
<b>PREPARACION DE LA</b>	La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasitud, óxido flojo, manchas y

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: SATINOL 2 EN 1 Esmalte Sintético Satinado**

<p><b>SUPERFICIE</b></p>	<p>polvo.</p> <p><b>Madera:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nueva:</b> lijar con papel de lija de grano fino en el sentido de las vetas hasta dejar la superficie suave y lisa. Limpiar cuidadosamente.</li> <li>• <b>Pintada en buen estado:</b> lijar suavemente y limpiar.</li> <li>• <b>Con pintura deteriorada:</b> eliminarla y limpiar a fondo con aguarrás mineral.</li> </ul> <p><b>Hierro:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nuevo:</b> eliminar las partes flojas de óxido con cepillo de alambre, lija o cualquier otro método mecánico o químico. Desengrasar con aguarrás mineral.</li> <li>• <b>Con pintura en buen estado:</b> lijar suavemente y limpiar.</li> <li>• <b>Con pintura deteriorada:</b> eliminarla y limpiar a fondo con aguarrás mineral.</li> <li>• <b>Superficie oxidada:</b> eliminar partes flojas de óxido y limpiar a fondo con aguarrás mineral.</li> </ul> <p><b>Otras superficies:</b> consultar al Centro de Información al Cliente</p>
<p><b>INSTRUCCIONES</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación.</li> <li>• Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo o soplete, lijando suavemente entre mano y mano.</li> <li>• Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.</li> </ul>
<p><b>MANTENIMIENTO</b></p>	<p>Lavar periódicamente con agua y detergente</p>
<p><b>SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales.</b></li> <li>• No ingerir. No inhalar los vapores.</li> <li>• Evitar el contacto con la piel y los ojos.</li> <li>• Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.</li> <li>• No arrojar el envase en incineradores o fuego.</li> <li>• No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.</li> <li>• Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).</li> <li>• Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.</li> <li>• Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.</li> <li>• Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.</li> <li>• En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.</li> <li>• No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.</li> </ul> <p><b>Primeros Auxilios</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes</li> </ul>

**FICHA TECNICA:**

**NOMBRE DEL PRODUCTO: SATINOL 2 EN 1 Esmalte Sintético Satinado**

3

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.</li><li>• En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.</li><li>• Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.</li><li>• En todos los casos <b>consultar al médico</b>. Suministrar la información de esta etiqueta.</li></ul> <p>Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247 Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788 Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767 Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p> <p>Para mayor información, solicite la hoja de seguridad</p>
<p><b>Nota:</b> La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección <a href="mailto:centrodeinformacion.alba@akzonobel.com">centrodeinformacion.alba@akzonobel.com</a>.</p> <p style="text-align: right;">Fecha de emisión: Enero 2013 Revisión: 1</p>	