

# Hidroesmalte

## 30'

### SECADO RÁPIDO SATINADO



#### DESCRIPCIÓN

Esmalte acrílico satinado para metal, madera y mampostería, base acuosa.

Película de óptima resistencia a la suciedad, al desgaste y a la intemperie, de excelente brillo inicial y mayor retención del mismo a través del tiempo.

#### USOS

Alternativa ideal a los esmaltes sintéticos cuando se requiera facilidad de aplicación, rápido secado, facilidad de limpieza, bajo olor y seguridad para las personas y el medio ambiente.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

**Vehículo:** polímero acrílico modificado en dispersión acuosa.

**Pigmento:** dióxido de titanio (color blanco).

**Peso específico:** 1,25 (color Blanco) - 1,12 (Color Negro).

**Rendimiento:** 10 a 14 m<sup>2</sup> por litro y por mano.

**Color:** Blanco y Negro. Color Blanco apto para ser entonado con Entonador Universal Sinteplast, hasta un máximo de 30 cm<sup>3</sup>/litro con posible leve pérdida de brillo.

**Brillo:** Satinado.

**Número de manos:** 2.

**Secado tacto:** 30 minutos.

**Repintado mínimo:** 3 horas.

**Solvente de limpieza y dilución:** agua.

**Tiempo de almacenamiento:** 12 meses.

#### SUSTRATO

##### • Tratamiento previo

Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza.

**Superficies ya pintadas en buen estado:** Lijar hasta eliminar brillo y recoger con un paño el polvillo resultante.

**Superficies de mampostería:** Las superficies nuevas deben tener un curado de 30 días en exteriores y 60 días en interiores. Para reducir o uniformar la absorción aplicar previamente 1 mano de Fijador Sellador Sinteplast diluido de modo que no quede con brillo. Sobre superficies ligeramente pulverulentas, aplicar Fijador al aceite Sinteplast adecuadamente diluido.

**Superficies de metal sin pintar:** Sobre hierro, eliminar el óxido por cepillado o lijado, limpiar y aplicar una mano de Fondo Universal Metal y Madera. Sobre galvanizado o aluminio aplicar una mano de Fondo Universal Metal y Madera.

**Superficies de madera nueva:** Lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Universal Metal y Madera. Una vez seco volver a lijar suavemente y limpiar.

#### APLICACIÓN

Utilizar Hidroesmalte 30' sin diluir o agregar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. Mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Durante la aplicación a pincel evitar repasar o "peinar" excesivamente la pintura para lograr mejor nivelación y acabado.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o humedad superior a 90% ni con previsión de lluvias para las siguientes 24 horas.

#### SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo airless.



#### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión.
- Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
- Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



#### PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



**Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160**  
**Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:**  
**(011) 4962-6666**