

FICHA TECNICA:
NOMBRE DEL PRODUCTO: SATINOL Esmalte Sintético satinado

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	<ul style="list-style-type: none"> Esmalte Sintético Satinado de calidad Premium. Alta resistencia a la abrasión, al uso y a los lavados. Terminación de gran categoría. Sistema Tradicional: Amplia gama de colores listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba entonador universal hasta un máximo de 37,5 cm³/litro. Sistema Tintométrico: No usar sin teñir; formulado para utilizar concentrado de color exclusivo del sistema tintométrico. Consulte la carta de colores correspondiente al sistema que utilice.
USOS	Maderas, metales y mampostería <ul style="list-style-type: none"> - Puertas - Ventanas - Muebles - Paredes interiores
DESCRIPCION	El producto, al secar, deja una película lisa y satinada, jerarquizando el ambiente y su decoración. Presenta alto poder cubriente
COMPOSICIÓN	Resina sintética alquídica, pigmentos, aditivos, solventes.
RESISTENCIA	Apto para uso en interiores (todos) y exteriores (blanco y negro). Resiste las temperaturas normales de exposición al sol, los métodos habituales de limpieza y el agua de lluvia. No es adecuado para el uso en superficies sumergidas ni aquellas que estén en contacto directo con ácidos o álcalis.
ENVASES	Sistema Tradicional: 250 cm ³ , 500 cm ³ , 1 lt, 4 lt, 20 lt Sistema Tinting: 900 cm ³ , 3,6 lt, 17,4 lt
TIEMPO DE SECADO A 25°C	<ul style="list-style-type: none"> Secado al tacto : 2 a 4 horas. Secado entre manos : 8 hs.
MODO DE APLICACIÓN	Aplicar a pincel, rodillo o soplete. Usar preferentemente rodillos SATIN - FINISH
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.
CANTIDAD DE MANOS	Aplicar 2 o 3 manos
DILUYENTE RECOMENDADO	Diluyente Especial para Productos Sintéticos en base a AGUARRAS ALBA
ACABADO	Satinado
COLOR	Blanco y 7 colores preparados listos para usar. Pueden mezclarse entre sí en cualquier proporción y/o con Tonalba Entonador Universal hasta un máximo de 37,5 cm ³ /litro. Consultar la carta de colores correspondiente.
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	12 a 15 m ² por litro y por mano
TASA DE DILUCIÓN	Depende del método de aplicación (hasta un máximo de 5 %)
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	La superficie debe estar limpia y seca, libre de grasitud, óxido flojo y polvo

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: SATINOL Esmalte Sintético satinado

	<p>Madera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nueva: aplicar previamente Fondo Blanco para Madera ALBA • Pintada en buen estado: lijar suavemente y limpiar. • Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Fondo Blanco para Maderas <p>Hierro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nuevo: eliminar el óxido, limpiar y aplicar Antióxido o Convertidor para Metales Ferrosos ALBA. • Con pintura en buen estado: lijar y limpiar. • Con pintura deteriorada: eliminarla y aplicar Antióxido o Convertidor para Metales Ferrosos ALBA. • Superficie oxidada: eliminar partes flojas de óxido y aplicar Convertidor de Oxido para Metales Ferrosos ALBA. <p>Mampostería:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Yeso firme: aplicar una mano previa de producto diluido en partes iguales con Diluyente especial en base a aguarrás ALBA • Yeso flojo o entizado: aplicar una mano previa de Fijador al Aguarrás ALBA • Revoque con absorción despereja o entizada: aplicar una mano previa del producto diluido en partes iguales con Diluyente especial en base a aguarrás ALBA • Superficies con partes flojas de pintura envejecida: eliminar partes flojas y aplicar una mano de Fijador al Aguarrás ALBA. Posteriormente, aplicar Albaplast Enduido Plástico Interior para corregir imperfecciones. Dejar secar, lijar, limpiar y aplicar Fijador al Aguarrás ALBA sobre las superficies donde se aplicó enduido. • Superficies pintadas en buen estado: limpiar con agua y detergente, dejar secar. • Superficies con brillo: eliminarlo por lijado, limpiar. • Superficies nuevas de revoque: aplicar una mano previa de Fijador al aguarrás 2 en 1 ALBA (antisalitre) según las instrucciones del envase. <p>Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente</p>
INSTRUCCIONES	<ul style="list-style-type: none"> • Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. • Aplicar 2 o 3 manos a pincel, rodillo o soplete, lijando suavemente entre mano y mano • Limpiar los utensilios con aguarrás mineral.
MANTENIMIENTO	Lavar periódicamente con agua y detergente
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de niños y animales. • No ingerir. No inhalar los vapores. • Evitar el contacto con la piel y los ojos.

FICHA TECNICA:

NOMBRE DEL PRODUCTO: SATINOL Esmalte Sintético satinado

3

- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura.
- En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie.

Primeros Auxilios

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de ingestión no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a lugar ventilado.
- En todos los casos **consultar al médico**. Suministrar la información de la etiqueta.

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247.

Hospital de Pediatría P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788

Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.

Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648

Para mayor información, solicite la hoja de seguridad

Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario

Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.

Fecha de emisión: Enero 2013

Revisión: 1