

# KNAUF



HOJA TÉCNICA

5/2019

## KNAUF TRADICIONAL

YESO TRADICIONAL DE SECADO RÁPIDO  
ENGROSADOS Y ENLUCIDOS  
APLICACIÓN MANUAL

## DESCRIPCIÓN

Yeso tradicional en polvo para ser utilizado en interiores como revoques (engrosados o enlucidos) de manera manual.

## FORMA DE PRESENTACIÓN

Bolsa de 25 kgs.

## ALMACENAJE

Todas las bolsas de revoque de yeso Yeso Tradicional Knauf deben ser almacenadas secas y sobre pallet de madera. Las bolsas abiertas o que hayan sufrido un eventual daño deben ser cubiertas y utilizarse a la brevedad posible, siempre y cuando no se haya visto afectado el producto.

## PROPIEDADES

- Alta dureza
- Buena adherencia
- Rápido endurecimiento
- Resistencia a la abrasión
- Trabajo manual
- Espesor de aplicación del engrosado: hasta 50 mm

## PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

## Preparación de la superficie

- La superficie debe estar limpia y estable.
- Para enlucido sobre base cementicia o de cal reforzado, verificar que la misma no se desgrane.
- Para enlucido sobre superficies de hormigón lisas utilizar Knauf Betokontakt (Puente de Adherencia).
- En superficies de mucha porosidad y absorción será necesaria la aplicación de un sellador/fijador al agua.

## Preparación del yeso

El yeso Tradicional se debe mezclar con agua hasta obtener una mezcla homogénea, que se torna grisáceo, quedando completamente blanco cuando logra su secado final.

La dosificación de agua varía según el espesor de capa que desea realizar:

## Consumo

Engrosado y enlucido: 5 a 6 Kg/m<sup>2</sup>

Enlucido: 2,5 a 3 Kg/m<sup>2</sup>

De utilizarse puro calcular 10Kg/m<sup>2</sup> x cm de espesor

NOTA: *previa a la aplicación del yeso, tener en cuenta la colocación de marcos de puertas y ventanas y de los refuerzos de las esquinas.*

Aplicar con temperaturas entre 5°C y 40°C

## COMPORTAMIENTO AL FUEGO

IRAM 11910 / RE1 Incombustible

## ÁREA DE APLICACIÓN

Aplicable sobre todo tipo de paredes y cielorrasos interiores.

## Ideal para:

- Trabajos de reparación
- Trabajos de instalación
- Incorporar cantoneras metálicas, perfiles para revestimientos y cajas de enchufes eléctricos
- Cortineros, molduras.

## No aplicar sobre superficies:

- Pintadas (con cualquier tipo de pintura)
- Madera
- Metálicas
- Superficies con adhesivo cementicio

## Aplicación

## Engrosado

- 1) Ejecución de las fajas: pequeñas bandas de yeso ejecutadas de forma tal que sus caras estén contenidas en un mismo plano ( niveladas y encuadradas).
- 2) Se rellenan los espacios comprendidos entre cada par de fajas consecutivas. Aplicar la mezcla en la superficie con talocha, talochín o llana, presionándolo para lograr adherencia.
- 3) Acomodar el material con una regla en dirección vertical y horizontal.

## Enlucido

- 1) Iniciar cuando el engrosado esté prácticamente seco y tenga un alto grado de endurecimiento.
- 2) Aplicar la mezcla en la superficie con talocha o llana, presionándola para lograr adherencia.
- 3) Acomodar el material con una regla en dirección vertical y horizontal.
- 4) Una vez que el material comenzó a endurecer corregir las pequeñas imperfecciones con espátula.
- 5) Pasado 30 minutos humectar la superficie con agua y pasar nuevamente la espátula o llana para lograr una superficie espejada.

## Tiempo de trabajo

Inicio de fragüe: 3 a 5 min. aprox

Tiempo abierto de trabajo: de 12 a 13 min.

Tiempo de secado: 17 min aprox.