



LINEA HOGAR Y OBRA

Recuplast Piscinas

Recubrimiento Plástico

Recubrimiento plástico

RECUPLAST

PISCINAS

DESCRIPCIÓN

: Producto de terminación destinado a impermeabilizar, proteger y decorar la superficie de las piscinas.

No requiere diluyentes especiales, se aplica con facilidad, no tiene olor agresivo.

USOS

: Se utiliza sobre las superficies de material a ser cubiertas con agua, ya que las hace de fácil limpieza y no favorece la adherencia de suciedad ni la fijación de microorganismos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento : Dióxido de titanio, azul ftalocianina y cargas inertes.
- Peso específico : 1,30
- Rendimiento : Primer pintado: 5 a 8 m² por litro (trabajo terminado).
Repintados: 10 a 15 m² por litro por mano.
- Color : Celeste, Azul Profundo y Blanco.
- Brillo : Mate.
- Número de manos : 2.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : No llenar la piscina hasta transcurridos 7 días.
- Repintado mínimo : 3 horas.
- Solvente de limpieza y dilución : Agua.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Recuplast Piscinas

Recubrimiento Plástico

- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Dejar las piscinas nuevas llenas de agua durante por lo menos 2 meses, antes de pintarlas.
En todos los casos eliminar los restos de algas con solución de hipoclorito de sodio ("cloro líquido"); remover con espátula, cepillo de alambre, etc. toda pintura a la cal, parte floja de material o pintura vieja mal adherida.
Finalmente tratar la superficie con 1 parte de ácido muriático en 3 partes de agua hasta que no queden manchas blancas, y enjuagar con agua.
Dejar secar la superficie durante por lo menos 48 horas, antes de pintar.

APLICACIÓN

- : En el primer trabajo con RECUPLAST PISCINAS aplicar una primera mano diluida con 20 a 30 % de agua, preferiblemente a pincel.
Luego pintar otra mano sin diluir.
En pintados posteriores normalmente es suficiente aplicar una mano sin diluir, después del tratamiento de superficie ya indicado.
No utilizar sobre superficies húmedas o expuestas al sol, ni a temperatura menor de 5°C.
- **Sistema a utilizar** : Pincel, rodillo o soplete.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Recuplast Piscinas

Recubrimiento Plástico

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: **0-800-333-0160**

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) **4658-7777**

En CÓRDOBA: (0351) **421-5400/ 422-2039**

En ROSARIO: (0341) **448-0202**

En LA PLATA: (0221) **451-5555**

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827