



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Fondos

PRIMER ANTIOXIDO COLORADO

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Fondo monocomponente con excelente adherencia sobre superficies metálicas.

De fácil aplicación, económico y rentable. Fondo para emplear cuando se requiere una protección adicional y se utilice como acabado lacas acrílicas o nitrosintéticas.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.).

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla Producto monocomponente - No requiere catalización

Dilución 1 vol. de **Primer Antióxido Colorado** : 1,3 a 1,5 vol. de **Thinner Universal TriMas**

Tiempo de Vida Útil



Sistema a Utilizar Soplete

Pico de Fluido Gravedad 1,7a 2 mm.
Succión 1,6 a 2 mm.




Presión de Aplicación 40 s 50 psi (lb / pulg²)



Número de Manos 1 mano doble ó 2 manos simples.

Espesor de la Película 20 - 25 micrones



Oreo entre Manos 10 minutos



Secado para Lijar / Continuar con el Esquema 3 horas.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR
Trimas
Fondos



Lijado en Húmedo	P360 – P600
Lijado en Seco	P240 – P600
Pulido	No requiere.
Solvente de Limpieza	Thinner Universal TriMas

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación	Indicado como protección anticorrosiva de superficies metálicas en trabajos de repintado automotor.
Rendimiento	13,5 m ² por litro por 20 micrones Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
Productos Auxiliares	9900000 - Thinner Universal TriMas. 9130001 - Desoxidante Desengrasante Desoximas 9130000 - Solvente Desengrasante TriMas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales	Resinas alquídicas y nitrocelulósicas, pigmentos anticorrosivos y cargas inertes.
Peso Específico	1,08 (agua=1) +/- 0,04
Sólidos en Volumen	30% (calculado teórico) +/- 3%
Color	Rojo Oxido
Brillo	Mate
Tiempo de Almacenamiento	12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.
Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).
INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.
Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Fondos

Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827