



DELTRON®

GLOBAL REFINISH SYSTEM

DELTRON D851

D851 é recomendado para retocar cores metalizadas e perolizadas do Deltron BC.

Preparação

Aplicação da tinta solvente Deltron Metálica e Perolizada Solvente

Aplicar a 1ª passada de tinta semi-úmida somente sobre a área com primer aplicado, aplicar a 2ª passada de tinta semi-úmida sobre a mesma área avançando 3 cm para cobrir a sombra do primer, aplicar 1 se necessário 2 passadas (leves) da tinta diluída (1:1) com o aditivo Deltron D851 avançando até o fim do degrade feito com grão 800 disco.

Se necessário aplicar uma demão de controle para alinhamento das partículas de alumínios e perolas.

Aplicação da tinta solvente Deltron Tricoat / base

Aplicar a 1ª passada da base semi-úmida somente sobre a área com primer aplicado, aplicar a 2ª passada de base semi-úmida sobre a mesma área avançando 3 cm para cobrir a sombra do primer.

Tricoat / efeito

Aplicar a 1ª passada de efeito semi-úmida sobre a área que a base foi aplicada, aplicar a 2ª passada de efeito semi-úmida sobre a mesma área avançando 3 cm.

Aplicar 1 se necessário 2 passadas (leves) da tinta diluída (1:1) com o aditivo Deltron D851 avançando até o fim do degrade feito com grão 800 disco.

Se necessário aplicar uma demão de controle para alinhamento das partículas de alumínios e perolas.

PRAZO DE ARMAZENAGEM

Conforme validade informada na etiqueta.

A partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos. A temperatura máxima de armazenagem permitida é de 35°C.

RECOMENDAÇÕES DE SAÚDE E SEGURANÇA

Número ONU: 1263

Número de risco: 33

Cuidado! Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Para maiores informações sobre Saúde e Segurança consulte a FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico deste material.

ATENÇÃO: Os produtos destinam-se exclusivamente a pintores profissionais de veículos, que deverão consultar as fichas de segurança do fabricante antes de usá-los.

Para mais informações:

Customer Refinish 0800 055 4050 -

customer_tec@ppg.com

PPG Industrial do Brasil Tintas e Vernizes Ltda.

Rod. Anhanguera, Km 106 –

Bairro: Jardim São Judas Tadeu –

CEP 13180-900 –

Sumaré – SP - Brasil

