



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios

ESMALTES POLIURETANICOS 2K

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE

DESCRIPCIÓN

Esmalte PU de 2 componentes, de excelente terminación y resistencia a la intemperie.


Otorga al esquema de pintura un acabado de excepcional brillo, resistente a la radiación ultravioleta y a la degradación del color por agentes químicos.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



Limpiar la superficie de modo de eliminar suciedad, grasitud, óxido y restos de materiales anteriores mal adheridos, descascarados o deteriorados (ampollas, cuarteos, etc.). Sobre las partes de metal descubierto aplicar previamente **Fondo Anticorrosivo Catalizado TriMas** y luego **Primer 2K PR31 ó Primer 2K PR41 TriMas** sobre toda la superficie a pintar.

GUIA DE APLICACIÓN



Relación de Mezcla

3 vol. de **Esmalte PU 2K** : 1 vol. de **Catalizador PU XY**.

Respetar la relación de mezcla de los componentes y homogeneizar bien.

Dilución

Hasta 10% de **Diluyente PU TriMas**. El producto catalizado queda a viscosidad de aplicación. La dilución indicada es solo si se desea reducirla aún más.

Tiempo de Vida Útil

3 - 4 horas.



Sistema a Utilizar

Soplete

Pico de Fluido

Gravedad 1,3 a 1,5 mm.
Succión 1,4 a 1.6 mm.



Presión de Aplicación

40 s 50 psi (lb / pulg²)




Número de Manos

2 – 3 manos simples.

Espesor de la Película

50 - 60 micrones



Oreo entre Manos

5 a 10 minutos



Secado para Lijar / Continuar con el Esquema

En horno 30 minutos a 60°C (dejar enfriar).
Al aire 24 horas a 20°C.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios



Lijado en Húmedo

P1000

Lijado en Seco

Pulido

No requiere (de ser necesario utilizar Lustre para Autos TriMas)

Solvente de

Thinner Universal TriMas

Limpieza

INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación

Especialmente indicado como capa color de terminación en repintado de carrocerías de vehículos ú otras estructuras metálicas.

Rendimiento

10 – 11 m2 por litro por 40 micrones

Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, perdidas por el sistema de aplicación, etc.

Productos Auxiliares

9360000 - **Diluyente PU TriMas**

9900000 - **Thinner Universal TriMas** (para limpieza)

9130000 - **Solvente Desengrasante TriMas**

3420000 - **Catalizador PU XY Normal TriMas**

3420010 - **Catalizador PU XY Rápido TriMas**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales

Resinas Acrílicas, isocianatos alifáticos, aditivos especiales y pigmentos resistentes a la luz.

Peso Específico

Según color

Sólidos en Volumen

40 - 46% según color (calculo teórico)

Color

Varios

Brillo

Brillante

Tiempo de Almacenamiento

12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores.

Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio).

INFLAMABLE. Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas.

Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO₂, polvo químico o espuma).

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con la piel lavar con abundante agua.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA AUTOMOTOR

Trimas

Lacas/Esmaltes/Accesorios

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata:
(0221) 451-5555

Más Información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)
<http://www.sintoplast.com.ar>

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sintoplast.com.ar
0800-666-746827