

# Hempadur 85671

## Características del producto

### Descripción

Hempadur 85671 es un recubrimiento epoxi-fenólico (novolaca) curado con aducto de amina, con muy buena adherencia y excelentes resistencias química y a altas temperaturas.

### Uso recomendado

Recubrimiento: Como recubrimiento interior de tanques, tuberías, vagones, etc. para agua caliente, salmuera, crudo, aceites vegetales y otros productos químicos de conformidad con la guía de protección química (solo válido para tonos 11150 y 50900).

Tanques de proceso y tuberías Como revestimiento externo para la protección de buques y tuberías de procesos con y sin aislamiento, incluidas las condiciones criogénicas.

Equipos del fondo del mar: Como protección anticorrosiva para equipos y estructuras del fondo del mar calientes en consonancia con el sistema NORSOK 7C.

### Temperatura de servicio:

- Desde -196°C [-321°F] hasta 205°C [401°F] para una exposición seca o seca/húmeda.
- Máximo, inmersión en agua (sin gradiente de temperatura): 95°C [203°F].
- Otros líquidos: póngase en contacto con Hempel
- Consulte la guía de protección frente a agentes químicos en [hempel.com](http://hempel.com).

### Certificados / Aprobaciones

- Aprobado por WRAS para contacto con agua potable. Consulte información más detallada en <https://www.wras.co.uk/search/materials/Hempel>.
- Cumple la normativa alimentaria de la Unión Europea y la FDA de Estados Unidos con respecto a productos alimentarios secos. Póngase en contacto con Hempel para más información.
- Cumple los requisitos de NORSOK M-501, cuando se utiliza como parte de un sistema de pintura predefinido. Edition 6, System 3C, 3D, 3E, 3F, 7C.
- Probado y evaluado de acuerdo con Aramco SAES-H-101 APCS 2A, 2B, 2C.

## Seguridad del producto

**Punto de inflamación** 26°C [79°F]

### VOC del producto mezclado

Legislación	Valor
UE	317 g/L [2,65 lb/gal EE.UU.]
USA (recubrimientos)	317 g/L [2,65 lb/gal EE.UU.]
USA (regulatorio)	317 g/L [2,65 lb/gal EE.UU.]
China	317 g/L [2,65 lb/gal EE.UU.]

Según la legislación específica, consulte la información detallada en las notas explicativas disponibles en la página web general de Hempel ([hempel.com](http://hempel.com)) o en su página web local. Los valores de VOC pueden variar con el tono; consulte la sección 9 de la ficha técnica de seguridad.

### Manipulación

Manipular con cuidado. Antes y durante el uso, observar las etiquetas de seguridad en los envases y los contenedores de pintura y seguir todas las regulaciones locales y nacionales. Siempre consultar las Fichas de seguridad de Hempel para este producto junto con la Ficha técnica del producto.

Para uso profesional únicamente.

## Datos del producto

### Código de producto

85671

### Componentes del producto

Base 85675  
Agente de curado 97371

### Color estándar\* / código

Gris claro 11150 \*\*

### Brillante

Mate

### Volumen de sólidos

68 ± 2%

\* Otros colores están disponibles, contacte a su representante local de Hempel.

\*\* Puede aparecer una ligera decoloración. Esto no afecta a las propiedades del recubrimiento.

# Hempadur 85671

**Peso específico**

1,7 kg/L [14 lb/gal EE.UU.]

**Espesor de película seca de referencia**

100 micras [3,9 mils]

**Color con aluminio / código**

Gris aluminio 19000

**Brillo**

Consultar la Guía de revestimientos pigmentados con aluminio de Hempel.

**Volumen de sólidos**

67 ± 2%

**Peso específico**

1,7 kg/L [14 lb/gal EE.UU.]

**Espesor de película seca de referencia**

100 micras [3,9 mils]

## Preparación de superficie:

**Limpieza**

- Eliminar el aceite, la grasa y otros contaminantes de forma adecuada.
- Eliminar las sales, los detergentes y otros contaminantes mediante agua dulce a alta presión.
- Hormigón: Según la especificación de Hempel.

**Construcción nueva:**

- Chorreado abrasivo hasta mín. Sa 2,5 (ISO 8501-1)/ SP 10 (SSPC).
- Eliminar el polvo, los restos de abrasivos y otros material.

**Mantenimiento y reparación**

- Chorreado abrasivo por zonas hasta mín. PSa 2½ (ISO 8501-2) / SP 10 (SSPC).
- Chorro con agua hasta alcanzar Wa 21/2 (ISO 8501-4).
- Grado de reoxidación máximo FR M (ISO 8501-4).
- Eliminar el polvo, los restos de abrasivos y otros material.

**Rugosidad**

- Perfil de rugosidad Medio (G) (ISO 8503-2).

Consultar las Guías separadas de Hempel sobre la preparación de superficie para obtener más información.

## Aplicación

**Proporción de mezcla**
Base 85675 : Agente de curado 97371  
(8.8 : 1.2 en volumen)

Agite bien antes de usar.

**Disolvente**
Hempel's Thinner 08450  
Hempel's Thinner 08630
**Agente de limpieza**

Hempel's Tool Cleaner 99610

**Vida útil**

Temperatura del producto	15°C [59°F]	20°C [68°F]	30°C [86°F]
Tiempo de inducción	20 min.	15 min.	5 min.
Vida útil	3½ horas	3 horas	1 hora

**Método de aplicación**

Herramienta	Vol. máx. de dilución	Parámetros de aplicación
Pistola sin aire	10%	Presión en boquilla: 200 bar [2900 psi] Orificio de boquilla: 0.018-0.021"
Brocha	10%	

Si se usa brocha o rodillo, pueden ser necesarias capas adicionales para alcanzar el espesor seco recomendado. Los datos de la pistola son indicativos y están sujetos a ajustes. La presión es para una temperatura del material de 20°C [68°F].

# Hempadur 85671

## Espesor de película

Intervalo de especificación	Bajo	Recomendado	Alto
Espesor de película seca	90 micras [3,5 mils]	100 micras [3,9 mils]	160 micras [6,3 mils]
Espesor de película húmeda	130 micras [5,1 mils]	150 micras [5,9 mils]	230 micras [9,1 mils]
Rendimiento teórico	7,5 m <sup>2</sup> /L [310 sq ft/gal gal EE.UU.]	6,8 m <sup>2</sup> /L [280 sq ft/gal gal EE.UU.]	4,2 m <sup>2</sup> /L [170 sq ft/gal gal EE.UU.]

El producto puede especificarse a distintos espesores de película del indicado en función del propósito y área de uso. Esto altera el rendimiento y puede influir en el tiempo de secado y curado, y en el intervalo de repintado. Para obtener mejores resultados, evite el exceso del espesor de película.

## Condiciones de aplicación

- La temperatura del producto debe superar los 15°C [59°F] durante la aplicación.
- Para evitar la condensación, aplique sobre una superficie limpia y seca con una temperatura de al menos 3°C [5°F] por encima del punto de rocío.
- La temperatura de la superficie debe superar los 10°C [50°F] durante la aplicación y el curado.

## Humedad relativa:

- La humedad relativa no debe superar el 80% durante el curado.

## Secado y repintado

### Compatibilidad del producto

- Capa anterior: Ninguno o según la especificación de Hempel.
- Capa subsiguiente: Ninguno o según la especificación de Hempel.

## Tiempo de secado

Temperatura de la superficie		10°C [50°F]	20°C [68°F]	30°C [86°F]	40°C [104°F]
Seco al tacto	horas	6	2	1½	1
Seco superficial	horas	6	3	1½	1
Seco duro	horas	11	6½	3	1½
Curado completo	días	18	10	7	5

Determinado para 100 micras [3.9 mils] de espesor de película seca en condiciones estándar; consulte las notas explicativas de Hempel para obtener más información.

## Repintado

La especificación de Hempel tiene prioridad sobre las indicaciones que aparecen en la tabla de repintado.

Nombre de la propiedad		10°C [50°F]	20°C [68°F]	30°C [86°F]	40°C [104°F]
Atmosférica severa					
Hempadur 85671	Mín.	25 h.	16 h.	8 h.	5 h.
	Máx.	47 d.	21 d.	10 d.	6½ d.
Inmersión					
Hempadur 85671	Mín.	25 h.	16 h.	8 h.	5 h.
	Máx.	47 d.	21 d.	10 d.	6½ d.

Los tiempos de repintado son indicativos de productos con la misma química genérica.

Consulte la especificación de Hempel para obtener más información.

## Condiciones de secado

- Para lograr el tiempo de secado que se indica, es importante mantener una ventilación suficiente durante la aplicación, el secado y el curado.

## Observaciones del repintado

- Si se supera el máximo intervalo de repintado ha de conferirse rugosidad a la superficie en caso de ser necesaria adherencia entre capas.
- La superficie debe estar seca y limpia antes de la aplicación.

## Otras observaciones

- Los recubrimientos epoxi tienen una tendencia inherente al caleo cuando son expuestas al exterior. Esto no afecta el comportamiento del recubrimiento.
- La especificación de Hempel tiene prioridad sobre cualquier recomendación presente en la ficha técnica del producto.

# Hempadur 85671

## Almacenaje

### Vida de almacenaje

Temperatura ambiente	25°C [77°F]	35°C [95°F]
Base	12 meses	9 meses
Agente de curado	12 meses	8 meses

Vida de almacenaje desde la fecha de producción, siempre que se almacene en el contenedor original sin abrir. Después, se debe volver a inspeccionar la calidad del producto. Siempre comprobar la fecha de uso preferente o la fecha de caducidad en la etiqueta.

### Condiciones de almacenaje

- De conformidad con la legislación local, el producto debe almacenarse a una temperatura máxima de 40°C [104°F], sin exposición directa al sol y protegido de la lluvia y la nieve.

## Documentos adicionales

Hay información adicional disponible en el sitio web de Hempel ([hempel.com](http://hempel.com)) o en el sitio web local de Hempel:

- Notas explicativas que clarifican las distintas secciones de esta Ficha técnica del producto.
- Guías de preparación de superficie.
- Guías para diferentes métodos de aplicación
- Pautas generales de aplicación

La presente ficha técnica de producto («FTP») corresponde al producto suministrado («Producto») y está sujeta a actualizaciones periódicas. Por consiguiente, el comprador/aplicante debería tener en cuenta la FTP que se proporciona junto al lote del Producto en cuestión, (y no una versión anterior). Además de la FTP, el comprador/aplicante podrá recibir todas o algunas de las siguientes especificaciones, informes o pautas que se enumeran a continuación o que están disponibles en el apartado «Productos» del sitio web de Hempel en [www.hempel.com](http://www.hempel.com) (los «Documentos adicionales»):

N.º Descripción del documento	Ubicación/comentarios
1. Informe técnico	Orientaciones específicas puntuales que se proporcionan, previa solicitud, para proyectos concretos
2. Especificaciones	Únicamente se facilitan para proyectos concretos.
3. FTP	El presente documento
4. Notas aclaratorias de la FTP	Disponibles en <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a> . Contienen información relevante acerca de los parámetros de comprobación del Producto.
5. Instrucciones de aplicación	En caso de estar disponibles, se encuentran en <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>
6. Pautas técnicas genéricas (por ejemplo, sobre la aplicación).	En caso de estar disponibles, se encuentran en <a href="http://www.hempel.com">www.hempel.com</a>

En caso de conflicto entre la información que se proporciona en la FTP y los Documentos adicionales, el orden de prioridad de la información será el anteriormente indicado. En tal caso, póngase en contacto también con su representante de Hempel para aclarar la situación. Asimismo, el comprador/aplicante deberá respetar plenamente la pertinente ficha de seguridad («FS») que se proporciona con cada Producto y que también se puede descargar desde [www.hempel.com](http://www.hempel.com).

Hempel no se responsabiliza de los defectos que surjan en los casos en los que la aplicación del Producto no se haya realizado de conformidad con las recomendaciones y los requisitos establecidos en la FTP correspondiente y en los Documentos adicionales. La información y las condiciones del presente *Disclaimer* se aplican a esta FTP, a los Documentos Adicionales y a cualquier otro documento que proporcione Hempel en relación con el Producto. Asimismo, el Producto suministrado y toda la asistencia técnica se proporcionan de conformidad con las Condiciones Generales de Venta, Entrega y Servicio de Hempel, salvo que se acuerde expresamente otra cosa por escrito.