



Descripción del Producto

La COLA DE SILICONA TEKBOND es totalmente incolora y tiene alta viscosidad. Es indicada para trabajos artísticos, reparaciones domésticas y artesanías, pues adhiere a diversos sustratos como madera, cuero, metales, papel, cartón, EVA, espuma de poliestireno, entre otros.

Propiedades Físicas - Líquido

Base química:	Adhesivo a base de silicona
Apariencia (visual):	Líquido viscoso incoloro
Viscosidad a 25°C:	15.000 cps
Densidad a 25°C:	1,00 g/mL
Tiempo de curado inicial:	5–30 minutos
Tiempo de curado total:	24 horas
Temperatura de aplicación:	+ 5 a 45°C
Temperatura de operación:	-30–80°C

Instrucciones de uso y manejo

Las superficies de las piezas deberán estar perfectamente limpias, por eso es que sean retirados el aceite, el óxido, el polvo y otros elementos contaminantes. Aplique el producto y haga una ligera presión en las partes que serán unidas.

Instrucciones de almacenamiento

Mantenga el producto almacenado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa y fuentes de ignición.

Después del uso, cierre herméticamente el envase.

Evite abrir el embalaje innecesariamente.

Informaciones generales

Aplique el adhesivo en local ventilado. Evite la inhalación durante un período prolongado, los solventes contenidos pueden causar dolor de cabeza o mareo, si eso sucede vaya a un local aireado, si el problema persiste hable con un médico.

Contiene solventes inflamables, no utilice cerca del fuego u otras fuentes de calor.

Para mayores informaciones y el manejo seguro de este producto consulte la **FISPQ** – Ficha de Informaciones de Seguridad de Productos Químicos.

Limitaciones de uso

PEGAMENTO DE SOLICONA TEKBOND no es indicado para las situaciones abajo:

1. Para todas las superficies que eliminan aceite;
2. Para uso en zonas de inmersión constante en agua;
3. Para superficies que quedan en contacto directo con alimentos;

Envases disponibles

Tekbond ofrece frascos de 25g / 30mL, 51g / 60mL y 85g /100mL.

IMPORTANTE: Los datos contenidos en esta Ficha Técnica fueron obtenidos en fuentes respetables. Ni Tekbond ni las marcas producidas por ella se responsabilizan por el uso de estas informaciones o por la utilización, aplicación o procesamiento del producto aquí descrito. Los usuarios deberán permanecer



FICHA TÉCNICA PEGAMENTO DE SILICONA

Publicada en:
11/2011

Revisada en:
06/2017

atentos a los posibles riesgos resultantes del uso inadecuado del producto. Material proveído por el exportador del producto.