

Agreste

INTERIOR - EXTERIOR

DESCRIPCIÓN

Producto elástico y resistente a la intemperie que aplicado en alto espesor protege y decora sustituyendo al sistema tradicional de revoque fino más pintura.

USOS

Indicado para interiores y exteriores tanto en obras nuevas como en refacciones.

Puede ser aplicado sobre concreto, revoque, ladrillo, bloques, superficies metálicas etc. Mediante el planchado con llana plástica se obtienen diversos efectos rayados tipo travertino o rulato.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: copolímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmento: dióxido de titanio, pigmentos orgánicos e inorgánicos resistentes a la intemperie y cargas inertes.

Peso específico: 1.81 - 1.86.

Rendimiento: Textura Fina: 1.4 - 1.6 Kg/m².
Textura Media: 1.6 - 2.0 Kg/m².
Textura Gruesa: 2.0 - 2.5 Kg/m².

Color y textura: colores preparados Blanco y Marfil. Pueden obtenerse además más de 3.000 colores con el **Sistema de Color Sinteplast Colors**. Apto también para ser entonado con **Entonador Universal Sinteplast** hasta 30 cm³ litro. Se presenta en textura Fina, Media y Gruesa.

Brillo: mate.

Número de manos: 1.

Secado tacto: 4 a 8 horas.

Repintado mínimo: -.

Solvente de limpieza y dilución: agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

• Tratamiento previo

Eliminar restos de suciedad, grasitud, hongos, polvillo y partes flojas o descascaradas de recubrimientos anteriores. En superficies nuevas de revoque u hormigón dejar curar 30 días antes de aplicar el producto. Sobre chapa o piezas de hierro sin tratar eliminar el óxido y aplicar 1 o 2 manos de **Antióxido Sinteplast** o **Convertidor de Oxido Sinteplast**. Si existieran grietas rellenar con **Recuplast Grietas y Juntas**.

APLICACIÓN

Aplicar a modo de imprimación 1 mano a rodillo de **Recuplast Frentes** de color similar al producto final diluido con 15% de agua.

Dar 1 mano de Sinteplast Agreste sin diluir aplicando con llana metálica a 45° dejando un espesor de producto de 1 a 1,5mm con textura fina, de 1,5 a 2mm con textura media y de 2 a 2,5mm con textura gruesa.

Dejar orear entre 10 y 30 minutos, luego planchar con llana de plástico con movimientos verticales para el efecto Travertino o circulares para el efecto Rulato.

Se recomienda, hacer paños completos disminuyendo el número de empalmes.

Si las temperaturas son muy elevadas es conveniente agregar hasta 5% de agua.

El secado superficial demora de 4 a 8 horas y el secado final de 5 a 7 días.

SISTEMA A UTILIZAR

Llana metálica para cargar el material y llana plástica para dar el efecto.



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. -Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE. -Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

-Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar. -Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666