



LINEA HOGAR Y OBRA
RecuFloor
Alto Tránsito

RECUFLOOR ALTO TRANSITO

DESCRIPCIÓN

: Pintura bicomponente epoxi de altos sólidos para pisos, con resistencia a diversos productos químicos.

USOS

: Producto apropiado para el revestimientos de pisos cementicios, con excelente resistencia a diversos productos químicos (ácidos y bases diluidas, solventes, etc.) Por su dureza permite obtener una película resistente a la abrasión y al tránsito de personas, fácil de limpiar con agua y detergente. No es indicado para servicio de inmersión, ni para contacto con ácidos y bases fuertes concentradas, ni para tránsito pesado. Puede usarse a la intemperie en áreas donde el tizado no sea limitante.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Resinas epoxi catalizadas.
- Pigmento : Dióxido de titanio y otros, según el color, y cargas inertes.
- Peso específico : 1,40 (Blanco A+B).

- Relación de mezcla : 3 Partes "A" + 1 Parte "B" (en volumen).

- Vida útil de la mezcla : 8 horas.

- Punto de inflamación : 4°C (copa cerrada).

- Sólidos en volumen : 55% (cálculo teórico, valor promedio).

- Espesor seco recomendado : 120 micrones de película seca.
- Rendimiento : 4,60 m² por litro por 120 micrones.
Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, pérdidas por el sistema de aplicación, etc.

- Color : Blanco, gris, rojo, negro, amarillo vial, verde ingles, azul marino y otros, según pedido.

- Brillo : Semimate.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA
RecuFloor
Alto Tránsito

- Número de manos : 1 a 3.
- Secado tacto : 2 horas.
- Secado duro : 8 horas.
El curado químico se alcanza después de transcurridos 7 días; no someter el producto a ninguna exigencia química o física antes de ese lapso.
- Repintado mínimo : 6 horas.
- Repintado máximo : 36 horas.
- Solvente de limpieza y dilución: Diluyente para epoxi 9700000.
- Tiempo de almacenamiento : 12 meses.

SUSTRATO

-Tratamiento previo

: Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes.

Para eliminar ceras, y todo tipo de grasitud o suciedad emplear **Limpiador Desengrasante Recufloor** siguiendo las instrucciones del envase.

Si existen zonas con pintura floja utilizar removedor **Remoplast** y medios mecánicos adecuados.

En superficies con presencia de algas y hongos, eliminar mediante cepillo con una mezcla de lavandina mas agua (1 a 1 en volumen). Enjuagar con agua y dejar secar.

En repintados sobre productos con brillo lijar hasta matear y limpiar cuidadosamente.

Superficies nuevas:

Deben tener un tiempo mínimo de curado de 1 mes en exteriores y 3 meses en interiores. Para asegurar el anclaje de la película verificar que una gota de agua depositadas en la superficie se absorba. En caso de no ocurrir esto se deberá lavar con una solución de ácido muriático diluido al 10% para abrir los poros. Para esta aplicación utilizar guantes y protección ocular. Este tratamiento también elimina el exceso de alcalinidad..Posteriormente enjuagar con agua y dejar secar.

En mampostería, cemento o equivalente acondicionar la superficie con Imprimación epoxi (código: 7519000 / 7510000) o con una primer mano del producto diluido de modo de asegurar su penetración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**
Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA
RecuFloor
Alto Tránsito

APLICACIÓN

: Respetando la relación de mezcla de los componentes, homogeneizar y diluir de ser necesario, recordando la vida útil de la mezcla para preparar sólo lo que se va a utilizar.

El aumento de la temperatura ambiente disminuye notablemente el tiempo de polimerización del producto.

La temperatura de la superficie a pintar debe estar por arriba de los 10° C para lograr un correcto secado de la película de pintura

-Sistema a utilizar

Pincel/ Rodillo	Soplete Airless	Soplete Convencional
--------------------	--------------------	-------------------------

-Diluyente

5 %	0 a 5%	10 a 20%
-----	--------	----------

-Orificio de pico

-	0,53 mm	2 mm
---	---------	------

-Presión de pico

-	15 MPa	0,3 MPa
---	--------	---------

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

: Producto INFLAMABLE. No apagar con agua. Usar arena o extintores de polvo químico.
Procurar la debida ventilación al aplicarlo.

NOTA: los valores consignados de características físicas son a 20 ± 3°C y 70% H.R.A., salvo expresa aclaración.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente**®

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827