

HECTOR CASTAGGERONI S.A.

Administración y ventas: Virasoro 2125 - (S20010DS) - Rosario - Santa Fe - Telefax: (0341)482- 2060/481-5838.
Telefax sin cargo: 0800 555 0071 e-mail:ventas@dixilina.com.ar. Planta Industrial: R. P. 215 km 49,5 - (B1980BVA) -
Brandsen - Buenos Aires - Tel: (02223) 44 3684 / 44 4469
www.dixilina.com.ar ventas@dixilina.com.ar



THINNER UNIVERSAL ORO MARTEL

LOTE:

Nro. de Diseño: 929 **Fecha revisión:** 04/07/2023

Composición

Xilenos - SAI - Metanol - Solventes Alifáticos - Etilo - Butilglicol - Acetato de butilo

Propiedades típicas del material

Flash Point:	< 0 °C	ASTM D56-36	Contenido VOC:	100%
Color:	< 20	ASTM D-1209	PM medio:	82,7 g/mol
Olor:	Característico	ASTM D-1296	CMP:	153,4 ppm -393 mg/m3
Polaridad:	10			Res295/03 MTESS
Punto / Rango de ebullición:	40 / 190 °C	MIR:	2,27	

Libre de sólidos disueltos o en suspensión

Propiedades específicas del material

Especificados:	Medidos:
Densidad: 0,821 g/ml +/- 0,03	
Humedad máx: 0,310%	
Contenido de Aromaticos: 18%	
Contenido de alcoholes: 30%	
Pureza mínima: 99%	Cumple - GC / MS

Analisis cromatográfico

Analisis cromatografico aceptado, de acuerdo al patron de la formula correspondiente

Identificacion de transporte: Ver FSDM

SEDRONAR

Contenido precursores lista 1 y 2 DEC 1161/00: 17,67 p/v
ESTE MATERIAL NO ES DECLARABLE PARA SEDRONAR SEGUN DEC 1161/00 Y RG 764/11
Este material contiene los siguientes precursores quimicos: Acetato de Etilo
Xilenos