

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •  
**RUST-OLEUM®**  
**HOME**

# RECUBRIMIENTO PARA PISOS HOME DE RUST-OLEUM®

## DESCRIPCIÓN Y USOS

El recubrimiento para pisos HOME de RUST-OLEUM es una tecnología revolucionaria de gran resistencia y fácil de usar que puede aplicarse sobre una amplia variedad de sustratos en ambientes interiores sin tener que aplicar removedor, imprimante o lijar. Transforme cualquier habitación y remodele un piso anticuado: simplemente limpie la superficie y aplique el sistema de 2 pasos: Base (color) + Acabado de terminación diseñados para brindar una apariencia completamente nueva a su espacio.

Para utilizar sobre cualquier superficie sin tratar, teñida, sellada o con un recubrimiento anterior, por ejemplo, pisos de cerámico, porcelanato, cemento alisado, madera dura, laminados, vinílicos y de linóleo.

Es ideal para lavaderos, sótanos, cocinas, baños y otros espacios.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Sistema de 2 pasos.
- Sin tener que aplicar removedor, imprimante o lijar.
- Mejor capacidad de adhesión a superficies resistentes.
- No se marca ni se mancha.
- Puede caminar sobre la superficie a las 24 horas de la aplicación.

## PRODUCTOS

<u>Código del artículo (SKU)</u>	<u>DESCRIPCIÓN</u>
	Blanco
378446	Gris Perla
378447	Beige Cálido
378448	Gris Piedra
378449	Gris oscuro
378450	Transparente
378451	Transparente

**NOTA:** La capa de base del paso 1 y el acabado de terminación del paso 2 se venden por separado. La base entintable blanco puede aplicarse tal como viene de fábrica para recubrimiento blanco o teñido antes de la aplicación. Deben aplicarse dos capas de base al colocar la base entintable blanco en blanco.

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO

### LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE INICIAR EL PROYECTO

**IMPORTANTE:** Debe realizarse una prueba en todos los pisos para conocer el grado de adhesión antes de aplicar el producto en la superficie total. Limpie un área pequeña de 3"x3" (8 x 8 cm) que no se vea y deje secar. Aplique la capa de base sobre el área y deje secar por 12 horas. Tome una trincheta y realice una X en el recubrimiento aplicado en el piso. Coloque un trozo de cinta adhesiva de 4" (10 cm) sobre la X y presione con firmeza. Retire la cinta de un tirón. Si se salió más del 10 % del recubrimiento, el piso deberá lijarse con una lija de grano 60-80 antes de aplicar el recubrimiento en toda la superficie.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpie la suciedad y el polvo de todo el piso con un desengrasante industrial o detergente neutro. Enjuague bien y deje secar por completo. En caso de que haya áreas con masilla, esta debe quitarse antes de aplicar el recubrimiento. En los pisos encerados, también debe retirarse la cera que se haya colocado con anterioridad.

**NOTA:** No seguir los pasos de este método de preparación puede tener como consecuencia un grado de adhesión deficiente y posibles fallas el recubrimiento.

**¡ADVERTENCIA!** Si utiliza un método de abrasión o quita pintura anterior de una superficie, puede liberarse polvo con plomo. Use un respirador para controlar la exposición al plomo. Limpie cuidadosamente con una aspiradora con filtros de aire de alta eficiencia y una mopa húmeda.

### APLICACIÓN

La capa de base HOME de Rust-Oleum está lista para usar. No diluya el producto y mézclelo bien antes de usarlo. Si utiliza más de una lata de capa de base, mézclelas para obtener un color uniforme. Aplique el producto cuando las temperaturas ambiente, de la superficie y del material se encuentren entre los 50-90 °F (10-32 °C) y la humedad relativa se encuentre por debajo del 85 %. Utilice una brocha o pincel de buena calidad o una espátula para retirar el excedente del perímetro y de las áreas de difícil acceso. Use un rodillo con mango largo y otro de lanilla sintética de buena calidad de 3/8" (capa de base) y 1/4" (acabado de terminación) para aplicar una capa uniforme sobre la superficie.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

**RUST-OLEUM®**  
**HOME**

# RECUBRIMIENTO PARA PISOS HOME DE RUST-OLEUM®

## APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

### APLICACIÓN (cont.)

**PASO 1:** Aplique la capa de base en secciones de 4'x4' (122 cmx122 cm) y trate de no pasar el rodillo por las partes todavía húmedas. Evite que se acumule demasiado el producto. Se recomienda aplicar solo una capa (dependiendo de la herramienta utilizada), sin embargo, para el blanco se necesitan dos. Una vez aplicado el recubrimiento por todo el piso, espere 6 horas antes de realizar los retoques necesarios. Deben transcurrir de 1 a 2 horas para que se sequen las áreas retocadas (secas al tacto) y luego puede aplicarse el acabado de terminación. Si no es necesario realizar retoques, el acabado de terminación puede aplicarse a las 6 horas de haber colocado la capa de base.

**PASO 2:** Coloque el acabado de terminación en secciones de 4'x4' (122 cmx122 cm) y trate de no pasar el rodillo por las partes todavía húmedas. Evite aplicar capas demasiado gruesas y no permita que se acumule demasiado producto. Se recomienda aplicar una sola capa. En caso de que desee aplicar una segunda capa para obtener una mayor resistencia o uniformidad, espere a que la primera se seque al tacto (1 a 2 horas) antes de colocar la segunda, no obstante, debe aplicarse dentro de las 24 horas. Para una aplicación vertical, deben colocarse dos capas delgadas del acabado de terminación. Este producto debe tratarse con abrasivos si se aplicará una segunda capa a las 24 horas. Una vez que todo el sistema esté curado a los 7 días, en caso de que desee aplicar más capas de la capa de base y del acabado de terminación, simplemente limpie el piso y repita los dos pasos.

**IMPORTANTE:** Para este proyecto deben utilizarse la base color y el acabado de terminación HOME de Rust-Oleum.

### TIEMPOS DE SECADO Y APLICACIÓN DE NUEVA CAPA

Deje secar 24 horas para tránsito peatonal liviano para el sistema completo. Espere 72 horas antes de cambiar un mueble de lugar (evite arrastrarlo). Cura completamente en 7 días. No limpie la superficie si no está completamente curada.

### LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Use agua y detergente neutro. El producto seco puede retirarse con laca/diluyente. Proteja el producto sin utilizar de las bajas temperaturas. El piso completamente curado puede limpiarse con agua y detergente neutro después de 7 días. No utilice un limpiador abrasivo.

### LIMITACIONES

No utilice el producto en espacios exteriores o pisos de garajes. Tampoco en superficies interiores que estén tratadas con un sellador superhidrofóbico. No lo aplique en el interior de duchas. No es seguro al entrar en contacto con alimentos.

### MANTENIMIENTO

Un piso completamente curado puede limpiarse con agua y detergente neutro o con un limpiador para uso general a los 7 días. No utilice un limpiador abrasivo.

**NOTA:** No deje soluciones de limpieza sobre la superficie recubierta por un período prolongado.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 • <b>RUST-OLEUM®</b> <b>HOME</b>	<b>DATOS TÉCNICOS</b>	<b>ROC-172</b>
<b>RECUBRIMIENTO PARA PISOS HOME DE RUST-OLEUM®</b>		

### PROPIEDADES FÍSICAS

		CAPA DE BASE DEL PASO 1	ACABADO DE TERMINACIÓN DEL PASO 2
<b>Tipo de resina</b>		Acrílico estireno base agua	Acrílico uretano base agua
<b>Pigmento</b>		Varía según el color	Óxido de aluminio, sílice
<b>Solvente</b>		Agua, propilenglicol	Agua, éteres de glicol
<b>Peso</b>	<b>por galón</b>	10,1-10,6 lb	8,63-8,69 lb
	<b>por litro</b>	1,2-1,3 kg	1,03-1,04 kg
<b>Sólidos</b>	<b>por peso</b>	47,2-51,2 %	29,2-29,3 %
	<b>por volumen</b>	36,0-37,3 %	27,3-27,6 %
<b>Compuestos orgánicos volátiles</b>		<50 g/l	<50 g/l
<b>Espesor de película seca recomendado (Dry Film Thickness, DFT) por capa</b>		38-51µ	25,4-38µ
<b>Espesor de película húmeda (Wet Film Thickness, WFT) para alcanzar el DFT</b>		101-127µ	101-114,3µ
<b>Cobertura práctica al DFT recomendado</b>		de 10m <sup>2</sup> a 12m <sup>2</sup> por 0.946 litros El rendimiento puede variar según la porosidad y la textura de la superficie. Se recomienda aplicar de 2 a 3 capas para lograr la cobertura deseada.	
<b>Tiempos de secado a 77° F (25°C) y 50 % de humedad relativa</b>	<b>Al tacto</b>	30-60 minutos	1 hora
	<b>Nueva capa/acabado de terminación</b>	6 horas	2 horas
	<b>Tránsito peatonal</b>	6 horas	24 horas
	<b>Exposición para su uso habitual</b>	N/C	72 horas
	<b>Curado completo</b>	7 días	
<b>Punto de inflamación</b>		>200 °F (93 °C)	
<b>Vida útil</b>		2 años	
<b>Información de seguridad</b>		Para obtener información adicional, consulte la Ficha de datos de seguridad (Safety Data Sheet, SDS)	

Se muestran los valores calculados y pueden variar del material fabricado real.

Los datos técnicos y las sugerencias para el uso incluidos en el presente son correctos a nuestro leal saber y entender, y se proporcionan de buena fe. Las declaraciones de este material no constituyen una garantía expresa ni implícita con respecto al rendimiento de estos productos. Dado que las condiciones y el uso de los materiales están fuera de nuestro control, garantizamos que estos productos únicamente cumplen con nuestras normas de calidad, y nuestra responsabilidad, de haber alguna, se limitará al reemplazo de los materiales defectuosos. Toda la información técnica está sujeta a cambio sin previo aviso.



Rust-Oleum Corporation 11  
Hawthorn Parkway Vernon  
Hills, Illinois 60061

Teléfono: 866-765-4474  
[www.rustoleum.com/rohome](http://www.rustoleum.com/rohome)

Formulario: ARJ-  
1991 Rev.: 071421