



TRIMAS CLEAR MATE HS 2K 2:1

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE



DESCRIPCIÓN

Barniz Mate de dos componentes de excelente nivelación y resistencia a la intemperie. Su alta transparencia permite resaltar los colores metalizado o perlados en un bajo nivel de brillo. Su elevada dureza superficial, evita el abrillantamiento por frote o lavados.

Mezclado con **clear HS 2K CL21** en las proporciones indicadas, es posible obtener una amplia gama de brillos. Su formulación otorga protección contra la radiación ultravioleta y resistencia a la degradación del color por ataque de agentes químicos.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

El Clear Mate HS 2K CL21 Trimas está diseñado para aplicar sobre la base color de los sistemas bicapa, una vez transcurrido el tiempo de secado especificado para las mismas.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Componentes Principales: Resinas Acrílicas, isocianatos, aditivos mateantes especiales y absorbedores UV. de última generación.

Peso Específico: 0,96 (producto catalizado) (agua=1) +/- 0,05.

Sólidos en volumen: 50% (calculado teórico) +/- 4%

Color: Translucido.

Terminación: Brillante.

Tiempo de Almacenamiento: 12 meses.



GUÍA DE APLICACIÓN

Relación de Mezcla: 2 vol. de Clear 2K : 1 vol. de Catalizador PU XY.

Respetar la relación de mezcla de los componentes y homogeneizar bien.

Dilución: Hasta 20% de Diluyente PU Trimas.

Tiempo de Vida Útil: 3 - 4 horas.

Sistema a Utilizar: Soplete.

Pico de Fluido: Gravedad 1,3 a 1,5 mm / Succión 1,4 a 1.6 mm.

Presión de Aplicación: 40 s 50 psi (lb / pulg2).

Número de Manos: 2 manos simples.

Espesor de la película: 50 - 60 micrones.

Oreo entre Manos: 5 a 10 minutos.

Secado: En horno 30-50 minutos a 60°C (dejar enfriar). Al aire 12 horas a 20°C.



TRIMAS CLEAR MATE HS 2K 2:1

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL - VER HOJAS DE SEGURIDAD E HIGIENE



NIVELES DE BRILLO

	Clear HS 2K	Clear mate HS 2K
Alto brillo	100	0
Satinado	70	30
Semisatinado	50	50
Semimate	30	70
Mate	0	100



INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

Área de Aplicación: Especialmente indicado como capa transparente de terminación sobre bases coloreadas de sistemas bicapa.

Rendimiento: 10 m2 por litro por 40 micrones. Al rendimiento teórico debe adicionarse la merma ocasionada por irregularidades en la superficie, perdidas por el sistema de aplicación, etc.

Productos Auxiliares: 9360000 - Diluyente PU Trimas

9900000 - Thinner Universal Trimas (para limpieza)

9130000 - Solvente Desengrasante Trimas

3420000 - Catalizador PU XY Normal Trimas

3420010 - Catalizador PU XY Rápido Trimas



PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión y la inhalación de los vapores. - Evitar el contacto prolongado con la piel, con los ojos, mucosas. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado. - Utilizar elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio). - **INFLAMABLE.** - Evitar el contacto con llamas, chispas o fuentes calóricas. - Ante eventual fuego no extinguir con agua: usar extintores tipo BC (de CO2, polvo químico o espuma). - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658 - 7777
En Córdoba: (0351) 4521-5400 / 422-2039 - en Rosario: (0341) 448-0202 - En La Plata: (0221) 451-5555



Más información: Departamento de Atención Técnica (DAT): 0800-666-PINTAR (746827)

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados por el producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad

Sistema de Colores Automotor
TRIMAS-MM 300

Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.

www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



www.sinteplast.com.ar



0800-666-PINTAR (746827)