



ALUMINIO

B2

VERSIÓN: 241205

MASILLA DE POLIÉSTER

DEFINICIÓN

Masilla de poliéster con pigmentos metálicos. Su adherencia, dureza y resistencia son superiores a las de las masillas convencionales y la hacen muy adecuada para reparar chapa oxidada. Su fácil lijado permite que sea utilizada como una masilla de relleno.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Poliéster insaturado
Color:	Metalizado
Peso específico:	1,7 kg/l a 20°C
COV:	24 g/l Mezcla de Aplicación

PRODUCTOS AUXILIARES




Catalizador PBO

SUPERFICIES SOBRE LAS QUE SE PUEDE APLICAR




Se puede aplicar sobre chapa de acero y poliéster.
En caso de que se requiera máxima protección aplicar sobre imprimación epoxi.
No aplicar sobre acabados termoplásticos y Wash Primers.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE




- 1 - Identificar superficie.
- 2 - Proceso:





PROCESO		Acero	Aluminio	Poliéster UP-GFK
	P80	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

1 - APLICACIÓN

	 PESO	 100	
10°C	100:2	8'	30'
20°C		5'	20'
30°C		2'	15'

2 - LIJADO

 TIEMPO
5 min
 DISTANCIA
80 cm
 TMAX.
80°C

		 ÓRBITA		
INICIAL		7 - 5 mm	P120	P80
				P150
FINAL		5 - 3 mm	P220	P240

OBSERVACIONES

Evitar un exceso de catalizador. Mezclarlo perfectamente.
Debe aislarse antes de la aplicación del acabado.
A temperaturas inferiores a +5 °C las masillas de poliéster no endurecen.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar las espátulas con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad.
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

SHELF LIFE

Un año en embalaje original no abierto.

SUGERENCIA:

Utilizar la masilla **ALUMINIO** para la reparación de superficies metálicas que no deban ser pintadas.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se basa en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura. Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.