



P951 PRIMER

C-46

versão:230524

PRIMER POLIURETANO 5:1

Ficha Técnica

DEFINIÇÃO

P951 PRIMER é um primer poliuretano bi componente com alto teor de sólidos indicado para reparação de carrocerias em superfícies metálicas. Como principais características destacam-se, sua alta viscosidade, e poder de diluição. Apresenta ótimo poder de enchimento e isolamento, rápida secagem, além de muito boa aderência sobre massas, primers e esmaltes endurecidos, e devidamente lixados. Para aplicações sobre peças plásticas é necessário utilizar aditivo flexibilizante, entre 5 – 10%.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Natureza:	Poliuretano bi componentes	
Cor:	Cinza Claro	
Peso específico:	1,60 kg/l	a 20°C
Espessura filme seco:	200 micras	2 camadas
Rendimento:	9 m ² /l	

PRODUTOS COMPLEMENTARES

C951 Catalizador Standard

PU 50 Diluente

Aditivo Flexibilizante

PROPORÇÃO DA MISTURA

PRIMER P951				
C951	100:20:5-20 em volume	5:1	30" F/4 20°C	30"

MÉTODO DE APLICAÇÃO

	mm	bar	cm		
	1,8 – 2,0	3-4	15-20	2-3	5'-10'
HVLP	1,7 - 1,9	3	10	2-3	20°C



P951 PRIMER

C-46

versão:230524

PRIMER POLIURETANO 5:1

Ficha Técnica

SECAGEM

20° C					60° C			IR - OC			
									DISTANCIA LAMPARA	FLASH OFF	FULL BAKE
C951	30'	60'	3 h	4 h	C951	25'	25'	C951	80 cm	3'	12'

LIXAMENTO

INICIAL	↓	3	P360	P600
FINAL			P600	P800

LIMPEZA DO EQUIPAMENTO

Limpar com diluente de limpeza antes de endurecer.

SEGURANÇA

Consultar a etiqueta do produto. Para mais informações consultar as fichas de segurança de informação de produtos químicos (FISPQ). Respeitar as diretivas de segurança e higiene no trabalho assim como as de eliminação de resíduos.

ARMAZENAGEM

Manter em lugar fresco e ventilado evitando a exposição direta a luz solar. Conservar entre +5°C e +30°C.



P951 PRIMER

C-46

versão:230524

PRIMER POLIURETANO 5:1

Ficha Técnica

GARANTIA

Em embalagem original não aberta, um ano desde a data de fabricação.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO DO BRASIL LTDA declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se basa en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO DO BRASIL LTDA se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura. Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.