



Ficha Técnica y de Aplicación

HIDROLACA
PARA HORMIGÓN Y
MICROCEMENTO
Uso Exterior e Interior

Características:

Apariencia: líquido blanco lechoso de consistencia mediana.
Película seca: Transparente, incolora.
Brillo: Brillante y Satinado
Contenido de sólidos: 30 ± 2 %
Densidad: 1.05 g/ml
Viscosidad: CF4 60 seg (brillante)
Secado: Tacto: 60 minutos
Final: 8 hs
Duro: 72hs
Rendimiento: 12 m²/litro/mano
Solvente de limpieza: Agua
Tiempo de almacenamiento: 12 meses en su envase original cerrado.

Descripción:

DIRETH HIDROLACA PARA HORMIGÓN Y MICROCEMENTO es un recubrimiento acuoso de alta tecnología formulado a base de polímeros acrílicos autorreticulantes y dispersión poliuretánica. Especialmente diseñado como protección y embellecimiento de pisos cementicios de uso en Exteriores e Interiores como cemento alisado, microcemento, hormigón, etc., es excelente para embellecer y proteger paredes y estructuras de hormigón y demás materiales cementicios. Posee una terminación de la mas alta calidad, con perfecta nivelación y brillo por su delicado balance de aditivos que generan una muy alta resistencia al tránsito y uso cotidiano. Su comportamiento a la intemperie es excelente. El producto se provee en versión Brillante y Satinada de Brillo regulado.



Preparación de la superficie:

Antes de aplicar el producto, la superficie debe estar seca, limpia y libre de grasa, aceite, cera o suciedad, sin sectores mal adheridos y sin ningún tipo de recubrimiento previo. De ser necesario elimínelo utilizando removedor de Pinturas DIRETH GEL o desgastándolo por lijado. Es importante para una buena terminación la correcta preparación de la superficie. Para pintar superficies nuevas deberán estar perfectamente secas, fraguadas y curadas, proceso que requiere unos tres meses desde su construcción.

Aplicación:

Agite el producto durante 10 a 15 segundos y deje descansar tres minutos antes de su utilización.

En superficies nuevas o muy desgastadas y desprotegidas, puede ser útil la aplicación de una mano de Sellador Multisuperficies DIRETH, generando un importante ahorro en la cantidad de Hidrolaca a aplicar. En caso de no disponer Sellador aplicar con pincel una primera mano en forma muy abundante diluida con 20% a 25% de agua. Dejar secar 4 horas. Lijar con grano 180/220 y luego eliminar todo el polvillo. Aplicar con pincel, pad o rodillo fijo dos a cuatro manos de producto puro de acuerdo al grosor de la película deseada. Entre manos se recomienda lijar suavemente con grano fino 220/240 eliminando perfectamente el polvillo antes de continuar con la aplicación. En caso de ser necesario para facilitar la aplicación el producto puede ser diluido con hasta 10% de agua. Tiempo de espera entre manos 1 a 3 hs.

Las herramientas utilizadas en la aplicación deberán ser lavadas inmediatamente con agua.

Aplicar a temperatura ambiente comprendida entre 10°C y 32°C, y con Humedad relativa Ambiente (HRA) no superior al 85%. No aplicar sobre superficies calientes o expuestas al sol. Utilice siempre los elementos de seguridad indicados, ante cualquier duda consulte la Ficha de Seguridad (FDS) del Producto.

Rendimiento:

El rendimiento aproximado es de 12 m²/L/mano.

Mantenimiento:

Lijar la superficie con lija de Grano medio y luego grano fino hasta eliminar el brillo por completo y cualquier resto de película en mal estado. Limpiar perfectamente la superficie para eliminar el polvillo generado. Luego limpiar con un trapo levemente humedecido. Dejar secar y comenzar con el trabajo de pintado. El mantenimiento suele requerir de una o dos manos.

Almacenamiento:

No debe almacenarse por períodos mayores a los 12 meses. Guardar en lugar fresco y seco, a temperaturas comprendidas entre 5 y 30 ° C. Los envases deben permanecer perfectamente cerrados.

Presentación:

El producto se provee en envases de 0.5, 1 y 5 litros. Medidas especiales consultar.