

I - 501

PRIMER PU 5:1

DEFINICIÓN

El **I-501 Primer PU 5:1** de Krolac es un **imprimador automotriz** bicomponente con el equilibrio perfecto entre eficiencia y calidad. Proporciona **adherencia y protección duraderas** para acabados impecables en **la pintura automotriz**.

Características principales del I-501

- **Imprimación automotriz** de alto rendimiento.
- Buena protección y adherencia.
- Base fiable para **repintura automotriz** y trabajos en general.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Poliuretano bicomponente	
Color:	Gris claro	
Peso específico:	1,55 kg/l	a 20 °C
Espesor de la película seca:	200 micras	2 capas
Rendimiento:	9 m2/l	


PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

H-501 Catalizador estándar

DI500 Diluyente

AX - 110 Aditivo flexibilizante

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA

I - 501				
H-501	100:20:5-20 En volumen	5:1	30" F/4 20 °C	30

MÉTODO DE APLICACIÓN

I - 501					
	mm	bar	cm		
	1,8 – 2,0	3-4	15-20	2-3	5'-10
	1,7 - 1,9	3	10	2-3	20 °C

I - 501

PRIMER PU 5:1

SECADO

20 °C

60 °C

IR - OC

									DISTANCIA LAMPARA	FLASH OFF	HOR NEAD O COM PLET O
H-501	30	60	3 h	4 h	H-501	25	25	H-501	80 cm	3	12

LIJADO

			
INICIAL	↓ 3	P360	P600
FINAL		P600	P800

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con diluyente de limpieza antes de que se endurezca.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto. Para más información, consulte las fichas de seguridad de productos químicos (FISPQ). Respete las directrices de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5 °C y +30 °C.

SHELF LIFE

En su envase original sin abrir, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica, consulte nuestro Servicio de Atención al Cliente o a nuestro Departamento Técnico.

Estos productos son de uso profesional exclusivo. Antes de utilizarlos, se debe consultar la Ficha de Datos de Seguridad y observar las advertencias de precaución que figuran en los envases. El uso correcto, de acuerdo con su finalidad y respetando las indicaciones técnicas y de seguridad contenidas en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U. declina cualquier responsabilidad derivada del uso inadecuado de los productos.

La información incluida en esta documentación se basa en nuestros conocimientos científicos y técnicos en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o suspender total o parcialmente la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar que dispone de la versión actualizada. La versión más reciente de este documento sustituye a todas las anteriores.

Todas las cláusulas contenidas en este documento serán igualmente aplicables a cualquier cambio o modificación futura.