

T - 2130

BARNIZ HS 2:1

DEFINICIÓN

El **Barniz T-2130 de Krolac** es un **barniz automotriz HS 2:1 de dos componentes**, formulado con resina acrílica de alta calidad. Está diseñado para entregar un acabado premium en el **repintado de autos**, aportando **excelente nivelación, gran transparencia y una retención de brillo superior** que perdura con el tiempo. Este **barniz para automóvil** combina rendimiento y estética, garantizando que cada reparación luzca profesional y duradera.

Características principales del Barniz T-2130

- **Barniz automotriz HS (High Solid):** mayor espesor de capa y alta resistencia.
- **Resina acrílica premium:** durabilidad y acabado profesional.
- **Excelente nivelación:** resultados uniformes y libres de imperfecciones.
- **Transparencia destacada:** realza el color original de la pintura del automóvil.
- **Brillo duradero:** protege y mantiene la estética del vehículo por más tiempo.

Ventajas de usar el Barniz T-2130 en tu taller

- Ideal para **repintar autos completos** o reparaciones parciales.
- Compatible con diferentes sistemas de **pintura automotriz**.
- Fácil aplicación y secado a temperatura ambiente.
- Opción confiable para talleres que buscan acabados de alto nivel.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K
Color:	Incoloro
Peso específico:	0,990 kg/l a 20°C
Viscosidad CF/4:	115" a 20°C
Espesor film seco:	50-60 micras 2 capas
Residuo seco:	48% T – 2130 Barniz HS 2:1

T - 2130

BARNIZ HS 2:1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS


H-2130-S	Catalizador lento
H-2130-M	Catalizador estándar
H-2130-F	Catalizador rápido
DI500	Diluyente estándar

			
Tª (°C)	Catalizador	Catalizador	Disolvente
< 18	H-2130-F	H-2130-F	DI500
18 - 25	H-2130-F / H-2130-M	H-2130-M	DI500
> 25	H-2130-M	H-2130-S	DI500

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Aplicar el **BARNIZ T-2130** una vez transcurridos 15-20 minutos de evaporación de la base bicapa.

PROPORCIÓN MEZCLA

T-2130 Barniz 2:1 HS				
T-2130-S	100:50:10-30 En volumen	2 : 1	18" F/4	20°C 3h30min
T-2130-M				3h
T-2130-F				2h30min

MÉTODO DE APLICACIÓN

T-2130 Barniz 2:1 HS					
	mm	bar	cm		
	1,3-1,5	3-3,5	15-20	2-3	5'-10'
	1,3-1,8	3-3,5	15-20		
	1,3-1,5	3-3,5	10		

T - 2130

BARNIZ HS 2:1

SECADO

20° C

60° C

IR - OC

									FLASH OFF	FULL BAKE
T-2130-S	20'	2,5h	5h	8h	16h	T-2130-S	35'	CLAROS	5'	10'
T-2130-M	15'	2,5h	5h	7h	16h	T-2130-M	25'	OSCUROS	4'	8'
T-2130-F	15'	2h	4h	6h	14h	T-2130-F	--	METALIZADOS	5'	10'

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.

En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad (FISPQ). Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

T - 2130

BARNIZ HS 2:1

SHELF LIFE

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

**Para cualquier información técnica consulte con nuestro
Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.**

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se base en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas la versiones anteriores.

Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura.