I - 11

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL 1K

DESCRIPCIÓN

La imprimación universal 1K I-11 de Krolac es una **imprimación automotriz** monocomponente ideal para una preparación de superficies eficiente y fácil. Con **buena adherencia**, proporciona una base uniforme para obtener acabados de alta calidad en procesos de **pintura automotriz**.

Características principales del I-11

- **Imprimación para automoción** de fácil aplicación.
- Excelente adherencia y base uniforme.
- Ideal para reparaciones y mantenimiento rápidos.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Nitrosintética
Color:	Gris claro
Densidad:	1,3 kg/l a 20 ºC

Espesor de la película seca: 40 – 50 micras en 2 pasadas

Residuo seco:	51 %
Rendimiento:	9 m²/l

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O DEL SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM
	P240	√	√
	DA93	√	√

I - 11

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL 1K

PROPORCIÓN DE MEZCLA

I - 11	A + C	
DI-600	100:100 En volumen	1:1

MÉTODO DE APLICACIÓN

I - 11	mm	bar	cm		
	1,5 – 1,7	3-3,5	15-20	2	10' 20 °C
HVLP	1,5 - 1,7	2	10	2	

SECADO

20 ºC	10'	30'	2-3 h	2-3 h

LIMADO

INICIAL	P360	P360	**INICIAL**	P600	P600
FINAL	P400	P400	**FINAL**	P800	P800

I - 11

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL 1K

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes de que se endurezca.

SEGURIDAD

Consulte la etiqueta del producto. Para más información, consulte las fichas de datos de seguridad de los productos químicos (FISPQ). Respete las directivas de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAMIENTO

Mantener en un lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar a una temperatura
+5 ºC y +30 ºC.

SHELF LIFE

En envase original sin abrir, un año a partir de la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica, consulte nuestro
Servicio de Atención al Cliente o a nuestro Departamento Técnico.

Estos productos son de uso exclusivamente profesional. Antes de utilizarlos, se debe consultar la Ficha de Datos de Seguridad y observar las advertencias de precaución que figuran en los envases. El uso correcto, de acuerdo con su finalidad y respetando las indicaciones técnicas y de seguridad contenidas en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U. declina cualquier responsabilidad derivada del uso inadecuado de los productos.
La información incluida en esta documentación se basa en nuestros conocimientos científicos y técnicos a la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o suspender total o parcialmente la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario comprobar que dispone de la versión actualizada. La versión más reciente de este documento sustituye a todas las anteriores.
Todas las cláusulas contenidas en este documento serán igualmente aplicables a cualquier alteración o modificación futura.