FICHA TÉCNICA

MARTEL®



MEMBRANA CON ALUMINIO

Membrana impermeabilizante elástica con aluminio

RENUEVA MEMBRANAS ALUMINIZADAS ENVEJECIDAS

ELASTICA E IMPERMEABLE

ADHIERE A TODAS LAS SUPERFICIES

100% TRANSITABLE

Membrana en pasta impermeabilizante color aluminio, formulada para solucionar filtraciones y goteras en techos y para renovar superficies cubiertas con membranas asfálticas aluminizadas envejecidas. Se aplica además en más de 7 superficies distintas: tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, etc. Una vez seca es 100% transitable y de alta resistencia a la lluvia, el calor y el frío.

USOS

Producto para membrana aluminizada envejecida y también variados materiales como tejas, carpetas, ladrillos, chapas, maderas, fibrocemento, cerámicas no esmaltadas, etc.

APLICACIÓN

Mezclar el contenido del recipiente hasta obtener una completa homogeneidad del producto. Imprimar la superficie aplicando una capa de **MEMBRANA CON ALUMINIO MARTEL** diluida con un 25% de agua. Puede aplicarse con rodillo de pelo medio, pincel y soplete (Airless); verificando siempre que durante la aplicación y secado la temperatura ambiente sea superior a 5°C. Luego de imprimar la superficie, dar por lo menos 3 manos adicionales o el número de manos necesarias hasta haber aplicado 1 kilo por m². Solo la primera mano hará las veces de imprimación, aplicándose diluida con un 25% de agua, las manos sucesivas se aplicarán sin diluir y en forma cruzada para asegurar una cobertura completa. Tiempo de secado entre manos: 4 horas. Si existieran microfisuras, colocar en forma superpuesta una manta geotextil no tejida de polipropileno (75 grs/m²) entre las capas de **MEMBRANA CON ALUMINIO MARTEL.**

HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

PINCEL	RODILLO (pelo mediano)	SOPLETE Airless

TERMINACIÓN	CANTIDAD DE MANOS
ACABADO SATINADO	4 MANOS La primera diluida

RENDIMIENTO

1 M² POR KILO A TRABAJO TERMINADO	Los consumos indicados corresponden a la aplicación de una película uniforme sobre una superficie plana regular y podrían aumentar si la superficie fuera irregular.

TRATAMIENTO PREVIO

La superficie debe ser sólida, estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa y aceite. Las superficies de hormigón y cemento deben estar estables, completamente curadas/fraguadas y secas. **NO APTA PARA SUPERFICIES ESMALTADAS.**

REQUISITOS ESPECIFICOS:

El hormigón nuevo: debe haber sido curado durante 28 días como mínimo.

Superficies cerámicas: eliminar restos de cera o protectores hidrorrepelentes mediante lavado o lijado y reparar las juntas vacías. Para mejorar la adherencia sobre recubrimientos cerámicos (no esmaltados) tratar con ácido muriático diluido al 10%.

Membranas asfálticas existentes envejecidas, con o sin aluminio: lavar, enjuagar y secar. No aplicar sobre superficies nuevas de membrana de aluminio.

FICHA TÉCNICA

MARTEL®



MEMBRANA CON ALUMINIO

Membrana impermeabilizante elástica con aluminio

Superficies metálicas: lavar y enjuagar completamente, aplicar convertidor de óxido en áreas oxidadas y sellar perforaciones.
Chapas galvanizadas o aluminizadas nuevas: se deberán lavar con desoxidante fosfatizante o vinagre y enjuagarse convenientemente.
Juntas de dilatación y uniones entre superficies horizontales y verticales: se deberán calafatear primero con un sellador elástico pintable para juntas y cubrir luego con banda de geotextil de 75 grs/m² y **MEMBRANA CON ALUMINIO MARTEL.**

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Dispersión de copolímero acrílico
Pigmento: Pigmentos inorgánicos
Peso específico: 1,05 g/cm³
Rendimiento: 1kg/m² (TRABAJO TERMINADO)
Color: Aluminio
Secado tacto: 30 minutos
Repintado mínimo: 4 horas
Solvente de limpieza y dilución: Agua
Tiempo de almacenamiento: 12 meses

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar su ingestión. Evitar contacto con ojos, mucosas y exposición prolongada con piel. Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas). **NO INFLAMABLE.** Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado. Producto no clasificado como peligroso según los criterios establecidos en el S.G.A.

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. Ante inhalación prolongada ventilar. Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. Ante ingestión efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas:
(011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

MARTEL ASISTENCIA TÉCNICA
info@martel.com.ar | +549 387 5842743
www.martel.com.ar

MANTENER BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PROTEGER LAS MANOS

PROTEGER NARIZ Y BOCA EN CASO DE UTILIZAR SOPLETE

PROTEGER OJOS

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. MARTEL, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.