



LINEA HOGAR Y OBRA

Recuplast Hidroesmalte

Esmalte Efectos Especiales al Agua

RECUPLAST

HIDROESMALTE PERLADO

DESCRIPCIÓN

: Esmalte acrílico semibrillante para metal, madera y mampostería, de acabado perlado en base acuosa.

Película de óptima resistencia a la suciedad, al desgaste y a la intemperie, que permite ser entintado con colorantes del sistema Sinteplast 2000

USOS

: Esmalte para lograr efectos decorativos originales en superficies interiores o exteriores de fácil aplicación, rápido secado, bajo olor y fácil limpieza.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- Vehículo : Polímero acrílico en dispersión acuosa.
- Pigmento : Pigmentos perlados
- Peso específico : 1,10
- Rendimiento : 10 a 14 m² por litro y por mano.
- Color : Base perlada para usar con Colorantes del Sistema Sinteplast 2000 según carta propia
- Brillo : Semibrillante
- Número de manos : 2 o 3
- Secado tacto : 30 minutos.
- Repintado mínimo : 3 horas.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Recuplast Hidroesmalte

Esmalte Efectos Especiales al Agua

- **Solvente de limpieza y dilución** : Agua.
- **Tiempo de almacenamiento** : 12 meses.

SUSTRATO

- **Tratamiento previo** : Las superficies a pintar deben estar secas y libres de suciedad, grasitud, hongos, algas, polvillo y partes flojas o descascaradas de materiales preexistentes. No dejar restos de los productos de limpieza.

La mampostería nueva debe tener un curado de 30 días en exteriores y 60 días en interiores. Las superficies de hierro deben estar libres de óxido, eliminándolo si lo hubiere mediante cepillado o lijado. En caso de superficies pintadas en buen estado lijar hasta eliminar brillo y recoger con un paño el polvillo resultante

- **Aplicación de fondos**

El Hidroesmalte Perlado se recomienda aplicarlo sobre una superficie blanca para reducir el número de manos y obtener un color más limpio

Superficies de mampostería:

Para reducir o uniformar la absorción aplicar previamente 1 mano de Fijador- Sellador Sellaplast diluido de modo que no quede con brillo.

Sobre superficies ligeramente pulverulentas aplicar Fijador al aceite Mano Previa adecuadamente diluido.

En Interiores aplicar como fondo una mano de Recuplast Interior Mate para obtener una excelente nivelación. En exteriores se puede aplicar Recuplast Frentes o Acrilplast Exterior.

Superficies de metal sin pintar:

Sobre hierro, eliminar el óxido, limpiar y

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad



Av. Jujuy 2001
Carlos Spagazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Recuplast Hidroesmalte

Esmalte Efectos Especiales al Agua

aplicar una mano de **Fondo Universal Metal y Madera**.

Sobre galvanizado o aluminio aplicar directamente una mano de **Fondo Universal Metal y Madera**.

Superficies de madera nueva:

Lijar suavemente, limpiar y aplicar una mano de Fondo Universal Metal y Madera. Una vez seco volver a lijar suavemente y limpiar.

APLICACIÓN

: Utilizar **Recuplast Hidroesmalte Aluminio o Perlado** sin diluir, o agregar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar preferentemente con rodillo o soplete para lograr un acabado más parejo o con pincel. El secado superficial demora 30 minutos. Al cabo de 3 horas se puede dar la segunda mano.

No pintar con temperaturas inferiores a 5°C o humedad superior a 90% ni con previsión de lluvias para las siguientes 24 horas.

SISTEMA A UTILIZAR

: Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TECNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETIN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spegazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827



LINEA HOGAR Y OBRA

Recuplast Hidroesmalte

Esmalte Efectos Especiales al Agua

PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039

En ROSARIO: (0341) 448-0202

En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control.

SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos y resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.



**Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente®**

Nuestro Compromiso con la Sustentabilidad

Integrante del Grupo
NOVA
A WORLDWIDE ASSOCIATION



Av. Jujuy 2001
Carlos Spagazzini - Bs. As.
www.sinteplast.com.ar
0800-666-746827