

Recubrimiento Pisos y Bordes

ATÉRMICOS

DESCRIPCIÓN

Recubrimiento acrílico para pisos atérmicos y bordes de piscinas en base acuosa, para uso interior y exterior. De características antideslizantes, antihongos y antifalga. Su película tiene muy buena retención del color, es resistente al desgaste y de fácil limpieza. No afecta la atermicidad del piso.

USOS

Se aplica sobre baldosones atérmicos y bordes de piscinas para embellecer nuevamente los mismos dejándolos como el primer día. Además de proteger de las caídas por el agua acumulada y ensuciamientos provocados por hongos y algas que existen en el exterior.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Vehículo: Copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.

Pigmento: Pigmentos orgánicos e inorgánicos de alta solidez a la luz.

Peso específico: 1,20 a 1,22 según color.

Rendimiento: 3 m² por litro. Valor orientativo, depende de la absorción y rugosidad del sustrato.

Color: blanco, arena y marfil.

Brillo: Mate.

Número de manos (PRIMERPINTADO): 1 diluida y 2 sin diluir.

Secado al tacto: de 30 minutos a 1 hs. Dependiendo de las condiciones ambientales.

Repintado mínimo: 3 horas.

Solvente de limpieza: Agua.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

SUSTRATO

TRATAMIENTO PREVIO

Se recomienda limpiar las superficies a renovar, eliminando todo resto de materiales sueltos, polvo y suciedad utilizando hidrolavadora. En caso de encontrarse pintura envejecida o floja, eliminarla por medios mecánicos. Si hubiera restos de microorganismos que no fueron eliminados con el hidrolavado, eliminarlos con una solución de agua lavandina diluida en agua (1 parte de lavandina en 3 partes de agua) refregar sobre las mismas, luego enjuagar con abundante agua y dejar secar la superficie por lo menos 24 hs. antes de iniciar el pintado.

APLICACIÓN

Una vez que la superficie esté limpia y seca, dar una primera mano de **Recubrimiento para Pisos y Bordes Atérmicos Sinteplast**, diluida al 10% en agua (1 parte de producto, más 9 partes de agua). Mezclar la pintura hasta lograr uniformidad de color y viscosidad y pintar, preferentemente con rodillo de pelo corto o de espuma en forma pareja y suave, para impregnar bien la superficie.

Aplicar una segunda mano de **Recubrimiento para Pisos y Bordes Atérmicos Sinteplast** tal como viene en el envase luego de 3 a 6 hs. de secado desde la primera aplicación. Si se considera necesario diluirlo, utilizar la mínima cantidad de agua que facilite una cómoda aplicación. En repintados sobre el mismo producto, habitualmente es suficiente aplicar una capa sin diluir luego del tratamiento de superficie indicado anteriormente.

Aplicar el producto con buen pronóstico de clima, de al menos 72hs, para garantizar un buen secado y resistencia. No se recomienda pisar, antes de las 48 hs. posteriores a la aplicación de la última mano. Si parte de la aplicación quedase sumergida, se debe esperar al menos 7 días para que esté en contacto con el agua.

SISTEMA A UTILIZAR

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



- Mantener fuera del alcance de los niños. - Evitar su ingestión. - Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel. - Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
- Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
- **NO INFLAMABLE.** - Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.



PRIMEROS AUXILIOS

- Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón. - Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica. - Ante ingestión efectuar consulta médica.



Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666